

אוניקום עשיר אבץ

צבע יסוד

צבע עשיר אבץ, חד רכיבי להגנה גלונית על מתכת.

תאור המוצר:

משמש כצבע היוצר ציפוי רציף של אבץ מתכתי המגן על המתכת במנגנון גלוני. מיועד לתיקוני גיליון לאחר ריתוך ובמקומות בהם נפגע הגיליון.

שימושים:

- מתאים לתיקוני גיליון.
- מספק הגנה אנטיקורוזיבית מעולה.
- ניתן לצבוע מעליו צבעי יסוד ועליון חד רכיבים.

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	אפור
ברק	מט
אחוז מוצקים בנפח	45±2%
תכולת אבץ בפילם היבש (משקלית)	92%
עובי שכבה מומלץ רטוב	110 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	50 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	9 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 50 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה רגילה, הברשה

למגע	20 דקות
לעבודה	40 דקות
מיני' זמן בין שכבות	40 דקות
מקסי' זמן בין שכבות	ללא הגבלה (בהתאם לפני השטח)

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C :

ברזל/פלדה – יש לבצע השחזה והחלקה של כל הריתוכים, לנקות את המשטח משמנים, אבק וזיהומים אחרים ולבצע ניקוי מכני לדרגת st-3 לפי תקן ISO 8501-1.

כאשר מבצעים תיקוני גיליון יש לוודא כי המשטח נקי משמנים, זיהומים ומלחי אבץ.

יש לערבב היטב בעזרת בוחש מכני את הצבע עד לקבלת הומוגניות ואחידות מלאה של הצבע. לאבץ נטייה לשקוע לתחתית המיכל, יש לוודא כי לא נשאר משקע בתחתית לאחר הבחשה.

מינימום זמן לשכבה הבאה: 40 דקות ב- 25°C.

הכנת שטח:

הוראות יישום:

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 10-40°C. טמפרטורת המשטח בין 10-40°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). טמפרטורת החומר בזמן צביעה 10-35°C. יש להגביל את הצביעה בהברשה לשטחים קטנים ולתיקונים בלבד. יש להמנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.



צבע יסוד אוניקום עשיר אבץ

התזה רגילה	הברשה	
032	032	מדלל
עד 10%	עד 10%	כמות דילול בנפח
032	032	מדלל לניקוי

דילול:

יש לנקות את הכלים וציוד הצביעה באמצעות מדלל 032.

הוראות ניקוי:

2 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

