

# סיגמגארד 585CSF

# דו-רכיבי

צבע אפוקסי פוליאמין, דו רכיבי, נטול מדללים המשמש לציפוי פנימי של מיכלים לאחסון מי שתיה.

ציפוי פנימי של מיכלים המיועדים לאחסון מי שתיה.

- נטול מדללים, VOC נמוך
- ניתן ליישום בהתזת איירלס רגילה
- גוונים בהירים בעלי נראות טובה במקומות סגורים

גוון	לבן, כחול
ברק	מבריק
אחוז מוצקים בנפח	100%
עובי שכבה מומלץ רטוב	250-400 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	250-400 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי) בעובי של 300 מיקרון	3.3 מ"ר/ליטר
מספר שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזת איירלס

למגע	5 שעות
לעבודה	24 שעות
מיני זמן בין שכבות	24 שעות
מקסי' זמן בין שכבות	20 יום
חיי תערובת	1.5 שעות

**ברזל/פלדה** - יש לנקות את המשטח משמנים, אבק וזיהומים אחרים ולבצע ניקוי אברזיבי לדרגת sa-2.5 לפי תקן ISO 8501-1. בעומק פרופיל חספוס של 50-100 מיקרון.

אם נדרש HOLDING PRIMER יש ליישם יסוד סיגמקוור 280. על השכבה להיות יבשה, נקיה וללא זיהומים טרם היישום של סיגמגארד 585CSF.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב בעזרת בוחש מכאני את הבסיס (חלק א) עד לקבלת נוזל הומוגני ולהוסיף באיטיות ותחת בחישה את המקשה (חלק ב) עד לערבוב אחיד ומלא. טמפי' הערבוב האידיאלית הינה 20°C.

לאחר הערבוב יש להמתין 15 דקות טרם הצביעה.

**יחס ערבוב נפחי:** א:ב = 22.5:77.5

**חיי תערובת:** 1.5 שעות ב 20°C

**יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:** טמפרטורת הסביבה בין 10-40°C (טמפרטורת המשטח צריכה להיות לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש:   
בטמפי' 20°C

הכנת שטח:

הוראות יישום:

# סיגמגארד 585CSF

# דו-רכיבי

אין לדלל את המוצר

התזת איירלס	
יחס דחיסה	1:60 או יותר
גודל דיזה	0.023" - 0.021"
לחץ (אטמ'')	4-6

יש לנקות את הכלים וציוד הצביעה באמצעות מדלל 100-4 או מדלל 032.

מארח	חלק א	חלק ב
20 ליטר	15.5 ליטר	4.5 ליטר

## הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

## הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות

בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



תאריך עדכון: 9/16

