

אַמְרָקּוֹן S878 חָם

צבע אלומיניום סיליקוני חד-רכיבי עמיד בחום.

משמש צבע עמיד בחום להגנה על המתכת. מיועד לצביעה אחוריות, מיכלים, צנורות וחלקי מתכת שעשויים להגיע לטמפרטורת של עד 540°C .

- עמיד לטמפרטורת מתחת של עד 540°C .
- מתאים לשימוש פנים וחיצוני.
- אינם מצירחים לקבלת "בוש סופי".
- עמידות חיצונית מצוינת.
- ניתן גם לצביעה לאחר הכנת שפה מכנית (עמיד עד 400°C).
- מתאים לצביעה על גבי צבע אבץ סיליקט אנאורגני.

אלומיניום	גלו
משי	ברק
$45 \pm 2\%$	אחד מוצקים בנפח
55 מיקרון	עובי שכבה מומלץ רפואי
25 מיקרון	עובי שכבה מומלץ יש
18 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 25 מיקרון יש	כשר כסוי (תאורת)
1-2	מספר שכבות מומלץ
התזה רגילה, הברשה והולר.	שיטת ישום

למגע	45 דקות
לעובד*	20 שעות
סופי*	3 ימים
מיini זמן בין שכבות	16 שעות
מקס' זמן בין שכבות	לא הגבלה

* יש להמתין ליבוש של 3 ימים בטמפל' של 20°C לפני החשיפה לחום.

ברחל/פלדה- יש לנוקות את המשטח משמנים, אבק וזיהומים אחרים ולבצע נקי אבריחי לדרגת 2.5-2sa לפחות לפי תקן 1-8501 ISO בעומק פרופיל חיסכום של 70-40 מיקרון. אם העמידות לחום הנדרשת הינה עד 400°C ניתן לבצע נקי מכני לדרגות 3-5. במשהו זה יבוצע על צבע אבץ סיליקט אנאורגני, יש לוודא כי המשטח הנציג יבש ונקי מזיהומים ומלחוי אבץ.

יש לערבות היטב בעוררת בווחש מכני את הצבע עד לקבלת הומוגניות ואחדות מלאה של הצבע. מינימום זמן לשכבה הבהא: 16 שעות ב- 20°C .

יש לישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין $5-50^{\circ}\text{C}$. טמפרטורת המשטח בין $5-60^{\circ}\text{C}$ (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטול). כאשר היישום מתבצע בגילה, יש להשתמש ברולר ספוג עדין. יש להמנע מיישום הצבע בחוץ כאשר ציפוי גשם או סופת חול.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

תנאים טכניים:

זמן ייבוש בטמפל' של 20°C :

הכנת שפה:

הוראות יישום:



אמרקוט SH878

הזהת אירלס	הזהה רגילה	הברשה	
032	032	מדלל	
5-0% נלי הצורף	10-0% נלי הצורף	לא דילול בנפח	כמות דילול בנפח
032	032	מדלל לנקי	מדלל לנקי

דילול:

הזהת אירלס	הזהה רגילה	
יחס 1:33 או יותר		יחס דחיסה
0.017"	1.8-2 מ"מ	גודל דיזה
	3-4 אטם'	לחץ (אטם')

הוראות הזהה:

יש לנוקות את הכלים וצoid הצביעה באמצעות מדלל 032.

5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

6 חודשים לפחות במקום מוצל וקריר, באזיה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בගילון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הוראות ניקוי:

גודל ארזה:

הערות מיוחדות:

בזמן השימוש מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוור את המكان היבש, במקורה של מגע בין הצעב לעיניים יש לשכוף היבש במים זורמים ולפנות לעוזץ רפואי. יש לשמר על האזיה סגורה היבש. להרחק מהישג ידם של ילדים. אין לערבות עם חומרים שלא הומכטו ע"י נרכלת. כל הנתונם וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשפטו והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת באחריות כללית, מפורשת או מרוחקת. אחריותם היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמת לצרכיו. אנו שומרים נעצמנו את הזכות לעמוד או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

