

אבע עליון DTC קולסיליקן

אבע עליון סינטטי, מבריק (רמת ברק 90%), ליישום בההתזה, מהיר יבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה במיוחד.

מתאים לצביעת קונספטואלית מתחכמת, משאות ומשטחי פלדה לקבללת מראה מבריק ועמידות בתנאי חוץ. מתאים ליישום בסביבה עירונית ותעשייתית. מיועד ליישום על גבי תשתיות צבועה בצבע יסוד סינטטי. אבע יסוד מומלץ: יסוד מהיר יבוש או יסוד פולני 503 של נירלט.

גימור חלק בעל ברק גבוה במילוי, עמידות UV גבוה במילוי. אפשר צביעת ללא מילוי, נח ליישום ומהיר יבוש, אפשר תחילר צביעת קצר ויעיל.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| גוון | 200 גוון מניפת RAL |
| ברק | مبرיק (רמת ברק 90%) |
| 54% | אחז מוצקים בנפח |
| 75 מיקרון | עובי שכבה מומלץ רטוב |
| 40 מיקרון | עובי שכבה מומלץ יבש |
| 13 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש | כשר ליסוי תאורטי |
| 1 | מס' שכבות מומלץ |
| התזה רגילה, התזה באירלים | שיטה ליישום |

| | |
|--------------------|--|
| למגע | 30 דקות |
| לעבודה | 4 שעות |
| מיון זמן בין שכבות | עד 2.5 שעות לאחר ליישום שכבה ראשונה, או לאחר 12 שעות |
| "יבוש סופי" | 24 שעות |

יש לצבוע על גבי תשתיות צבועה בצבע יסוד מתאים (יסוד מהיר יבוש או יסוד פולני 503 של נירלט), בתנאי שפני השטח שלמים ונקיים מאבק ומכל גוף זר אחר.

יש לבחוש היסוף את הצבע לפני השימוש, ניתן ליישם את הצבע באמצעות התזה רגילה, התזה באירלים או בהברשה (לשטחים קטנים בלבד).
יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C. (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמן יבוש בטמפרטורה 25°C:

הכנות שטח:

הוראות ליישום:



| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| התזה אירלס | התזה רגילה | |
| מדלל 032 של נירלט | מדלל 032 של נירלט | מדלל |
| עד 10% | עד 20% | כמות דילול בונפה |
| 032 של נירלט (או 021 של נירלט) | 032 של נירלט (או 021 של נירלט) | מדלל לניקוי |

דילול:

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| התזה אירלס | התזה רגילה | |
| 1:28 | - | יחס דחיסה |
| 0.017 אינץ' ומעלה | 1.6 כ"מ ומעליה | גודל דיזה |
| - | 3-4 | לחץ (אטם) |

הוראות התזה:

| עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2 | מוצר |
|--|------------------|
| 40 מיקרון יבש | יסוד מהיר יבש |
| 40 מיקרון יבש | עלין DTC מולטילק |

| עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית בינונית C3 | מוצר |
|--|------------------|
| שתי שכבות 40 מיקרון יבש כל- אחת | יסוד פנולי 503 |
| 40 מיקרון יבש | עלין DTC מולטילק |

4.5 ליטר, 18 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:
24 חודשים במקום מוצל קריר יבש, באזיה מקורה וסגורה היטב.
הוראות בטיחות:
לפני השימוש, ש לעין בಗילוון הבטיחות ולכעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לבחוש משקפי מגן ולפזר את המקום היבש, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשאקו היבש במים זורמים ולפנות לעין רפואה. יש לשמור על האזיה סגורה היטב. להרחק מההשיג ידים של ילדים. אין לערוב עם חומרים שלא הומלכו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיוני שהצטברו בעקבה ובשיטהיהם אמינים ביותר. אין לפרש זאת לאחריות כללית, מפורשת או מוחזקת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על הקמתהש לבדיק התאמת לצרכו. אם שומרים לעצמם את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

**אמצעי זהירות
בנסיבות ובריאות:**