

צבע יסוד עליון DTM חלקן על בסיס מים

תאור המוצר:

צבע יסוד עליון על בסיס מים לצביעת מתכת, לצביעה ישירה על מתכת מגולוונת. בעל כושר הדבקה מעולה, למשטחים שונים, ללא ריח לוואי, בעל עמידות גבוהה ביותר בפני קרינת UV ואינו מצהיב. מתאים ליישום פנים וחוץ.

שימושים:

מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. מתאים במיוחד למקומות בהם אסור להשתמש בצבעים ע"ב ממסים אורגניים כמו מפעלי מזון, בתי חולים ועוד.

יתרונות:

על בסיס מים, מקנה הגנה מעולה בתנאי מזג אוויר חיצוניים, מתייבש במהירות, ידידותי לסביבה ובעל הדבקה מעולה.

נתונים טכניים:

גוון	1500 גוון מניפת נירלט 200 גוון מניפת RAL
ברק	משני
אחוז מוצקים בנפח	40%
עובי שכבה מומלץ רטוב	100 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	40 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	10 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה
VOC	37 גר' לליטר

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

למגע	שעה
לעבודה	2-3 שעות
מיני זמן בין שכבות	2-3 שעות
ייבוש סופי	24 שעות

הכנת שטח:

ברזל שחור/חלוד: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3 ולהסיר לכלוך, אבק ושומנים בעזרת מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט) לפני הצביעה. (יש להמתין לייבוש מלא של המדלל לפני הצביעה). יש ליישם צבע יסוד (יסוד פנולי 503 של נירלט) לפני המשך הצביעה.

פלדה מגולוונת/אלומיניום: לבצע חיטפוס קל של פני השטח (באמצעות ציוד מתאים) עד הורדת הברק ולהסיר שומנים בעזרת מדלל 032. (יש להמתין לייבוש מלא של המדלל לפני הצביעה).

צביעה על תשתית צבועה: יש לבדוק שפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שומנים וכל לכלוך אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע רופפות.



צבע יסוד עליון DTM חלקן על בסיס מים

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום בהברשה, גלילה, התזה. יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רטוב 100 מיקרון). ניתן ליישם שכבה נוספת על-פי הצורך לאחר 3 שעות.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:

ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 5°C – 35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

התזה רגילה	התזה איירלס	
–	1:28	יחס דחיסה
1.7 מ"מ ומעלה	0.017 אינץ' ומעלה	גודל דיזה
4	–	לחץ (אטמ')

הוראות יישום:

הוראות התזה:

הצבע מוכן לשימוש. ניתן לדלל עפ"י הצורך עד 10% במים.

דילול:

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התייבשות הצבע עם מים פושרים.

הוראות ניקוי:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2
יסוד	DTM מים	40 מיקרון
עליון	DTM מים	40 מיקרון

מערכת צבע מומלצת על ברזל מגולוון בסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

750 מ"ל, 4.5 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



נירלט
מי שצובע יודע