

אבע יסוד עלין DTM חלק

צבע חד-רכבי יסוד ועלין ב מוצר אחד, המועד לצבעה ישירה על מתקות שונות, כולל מתקת מגלוונת. מותאם לצביעת פים וחוץ, בעל כושר הידבקות מעוללה, בעל עמידות גבוהה לתנאי גז האוויר, מתיישב במרקחות ומגן על המתקת בפני החבלה.

מתאים לצביעת מעקות וגדרות בחל, سورגים, שערים, משקופי מתקת, מעליות, דלתות, רהיטי גז ומתקני מתקת שונים. ניתן לישום ישירות על מתקת מגלוונת, וכן על פלדה או פח שחור עם הקנת שטח מתאימה (ニッキイ מכி לדרגה 3 ST).

צבע יסוד ועלין ב מוצר אחד. מהיר יבוש. קל לישום.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוויל	200 גווני מניפת RAL 700 גווני מניפת נירלט הבוחרים
ברק	חלק מס' 45-50
אחווד מוצקים בנפח	עובי שכבה ממילץ רפואי 85 מיקרון
עובי שכבה ממילץ רפואי 40 מיקרון	עובי שכבה ממילץ ישן 40 מיקרון
כשר CISI תארוטי	11.7 מ"ר/ל'pir לשכבה בעובי 40 מיקרון ישן
מס' שכבות ממילץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, גלילה, החזה, התזה באירלים

למגע	15 דקות
לעבותה	4 שעות
מי' זמן בין שכבות	4 שעות
"יבוש סופי"	24 שעות

ברזל שחור: יש להסיר חלהודה באמצעות מרשתת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה 3 ST ולהסיר לכלה, אבק ושמנים בעזרת מדיל 032 (או מדיל 021 של נירלט) לפני הצבעה.

פלדה מגלוונת/אלומיניום: לbezען חיספום כל של פין השטח (באמצעות ציוד מתאים) עד הוזחת הברק ולהסיר שמנים בעזרת מדיל 032 (או מדיל 021 של נירלט).

ברזל חלוד: יש להסיר חלהודה באמצעות מרשתת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה 3 ST, להסיר שמנים בעזרת מדיל 032 (או מדיל 21 של נירלט) ולהסיר לכלה אבק לפני הצבעה. ממילץ לישם צבע יסוד (יסוד פוליאcryיל 503 של נירלט) לפני המשך הצבעה.

צבעה על תשתיות צבועה: יש לבדוק שפין השטח שלמים ונקיים מאבק, חלהודה, שמנים וכל לכלה אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע וחפפות.

יש לבחוש היבש את הצבע לפני השימוש. ניתן לישום בהברשה בגללה או בחזהה. יש לישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רפואי 85 מיקרון). ניתן לישם שכבה נוספת על-פני הצורך לאחר 4 שעות.

זמן יבוש בטמפרטורה של 25°C:

הקנת שטח:

הוראות שימוש:



אבע יסוד עלן DTM חלק

יש לישם בתנאי הסביבה הבאים: ניתן לישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 35°C-7°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להמנע מיישום הצבע בחוץ כאשר ציפוי גשם או סופת חול.

התזה אירלס	התזה רגילה	הברשה/גלילה	
מדלול 032 של נירლט	מדלול 350 של נירლט	מדלול	
עד 10%	עד 20%	עד 10%	כמות דילול בונפח
032 של נירლט (או מדלול 021 של נירლט)	032 של נירლט (או מדלול 021 של נירლט)	032 של נירლט (או מדלול 021 של נירლט)	מדלול ניקוי

דילול:

התזה אירלס	התזה רגילה	
1:28	-	יחס דחיסה
0.017 אינץ' ומעלה	1.7 מ"מ ומעלה	גודל דיזה
-	4	לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2	מוצר	שכבה
40 מיקרון	MDM חלק	יסוד
40 מיקרון	MDM חלק	עלין

הוראות ניקוי:

מערכת צבע
מומלצת ליישום
בסביבה קורוזיבית
نمוכה C2:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

24 חודשים במקום מוצר, קריר ויבש, באזיה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:
לפני השימוש, יש לעיין בගילוון הבטיחות ולפועל בהתאם להוראות.

בזמן השימוש מומלץ לחבות משקפי מגן וללאור את המקום היבב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היבב בקטמי זורמים וכילנות ליעץ רפואי. יש לשמור על האזיה סגורה היטב. להרחק מהשימוש ידם של ילדים. אין לערוב עם חומרים שלא הומלכו ע"י נירლט. כל הנ吐נים וההמלצות המבאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו בעקבה ובשיטותיהם אמינים ביותר. אין לפרש זאת את אחריותיות כללית, מפורשת או מרומה. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשמש בלבד, לא לבדוק התאמת לצרכיו. אם שומרים לעצמם את הזכות לעמוד או לשנות את הנ吐נים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בSafety ובריאות:

