

צבע יסוד עליון DTM מגורען

צבע חד-רפכי יסוד ועליון במוצר אחד, המיועד לצביעה ישירה על מתכות שונות בגימור מגורען מט, כולל מתכת מגולוונת. מותאם לצביעת פנים וחוץ, בעל כושר הידבקות מעולה, בעל עמידות טובה לתנאי מזג האוויר, מתייבש במהירות ומגן על המתכת בפני החלדה.

מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. ניתן ליישום ישיר על מתכת מגולוונת, וכן על פלדה או פח שחור עם הכנת שטח מתאימה (ניקוי מכני לדרגה ST3).

צבע יסוד ועליון במוצר אחד. מהיר ייבוש. קל ליישום.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	200 גוני מניפת RAL 700 גוני מניפת נירלט הבהירים
ברק	מגורען מט
אחוז מוצקים בנפח	45-50
עובי שכבה מומלץ רטוב	85 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	40 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	11.7 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה, התזה באיירלס

למגע	15 דקות
לעבודה	4 שעות
מיני' זמן בין שכבות	4 שעות
ייבוש סופי	24 שעות

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

ברזל שחור: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3 ולהסיר לכלוך, אבק ושמים בעזרת מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט) לפני הצביעה.

פלדה מגולוונת/אלומיניום: לבצע חיטופס קל של פני השטח (באמצעות ציוד מתאים) עד הורדת הברק ולהסיר שמים בעזרת מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט).

ברזל חלוד: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3, להסיר שמים בעזרת מדלל 32 (או מדלל 21 של נירלט) ולהסיר לכלוך ואבק לפני הצביעה. מומלץ ליישם צבע יסוד (יסוד פנולי 503 של נירלט) לפני המשך הצביעה.

בצביעה על תשתית צבועה: יש לבדוק שפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמים וכל לכלוך אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע רופפות.

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום בהברשה בגלילה או בהתזה. יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רטוב 85 מיקרון). ניתן ליישם שכבה נוספת על-פי הצורך לאחר 4 שעות.

הכנת שטח:

הוראות יישום:



צבע יסוד עליון DTM מגורען

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

התזה רגילה	התזה גלילה	הברשה/גלילה	מדלל
מדלל 032 של נירלט	מדלל 032 של נירלט	מדלל 350 של נירלט	מדלל 032 של נירלט
עד 10%	עד 20%	עד 10%	עד 10%
מדלל לניקוי	032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)

דילול:

התזה רגילה	התזה גלילה	התזה איירלס
–	–	1:28
1.7 מ"מ ומעלה	1.7 מ"מ ומעלה	0.017 אינץ' ומעלה
4	4	–

הוראות התזה:

מיד עם סיום הצביעה, יש לנקות ציוד התזה וכלים עם מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט).

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2
יסוד	DTM מגורען	40 מיקרון
עליון	DTM מגורען	40 מיקרון

הוראות ניקוי:

מערכת צבע מומלצת ליישום בסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

750 מ"ל, 5 ליטר, 18 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיתיים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים לכל הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

