

צבע יסוד עליון DTM רקוע

צבע יסוד עליון בגימור מתכתי רקוע. מיועד לצביעה ישירה של מתכות שונות. מקנה מראה דקורטיבי, רקוע וייחודי. מותאם לצביעת פנים וחוץ.

תאור המוצר:

מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. ניתן לצביעה על מתכת מגולוונת (ביישום ע"ג שכבת יסוד מתאימה); ניתן לצביעה ישירה על-גבי מתכת חלודה (לאחר הכנת שטח מתאימה).

שימושים:

מעניק מראה דקורטיבי מהודר. בעל עמידות לתנאי מזג האוויר, מתייבש במהירות, מאפשר העלמת פגמים קלים בתשתית.

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	מניפת גוני DTM רקוע
ברק	משי
אחוז מוצקים בנפח	50%
עובי שכבה מומלץ רטוב	150-200 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	75 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	10 מ"ר לליטר לשכבה בעובי 50 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, התזה

למגע	שעה
לעבודה	2 שעות
מיני זמן בין שכבות	יש לצבוע שכבה שנייה עפ"י הצורך מיד לאחר יישום השכבה הראשונה, או לאחר 48 שעות.
ייבוש סופי	48 שעות

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

ברזל שחור: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3, להסיר שמנים בעזרת מדלל 032 (או במדלל 021 של נירלט) ולהסיר כל לכלוך ואבק לפני הצביעה.
מתכת מגולוונת (צבועה בצבע יסוד מתאים פנולי 503 של נירלט): יש לבדוק לפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמנים ומכל לכלוך אחר לפני הצביעה.

הכנת שטח:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום באמצעות הברשה או התזה. יש ליישם שכבת צבע אחידה (עובי רטוב 150 מיקרון). ניתן ליישם שכבה נוספת על-פי הצורך מיד לאחר יישום השכבה הראשונה, או לאחר 48 שעות.

הוראות יישום:

ביישום על תשתית צבועה: יש ליישם תחילה במקום ניסתר כדי לוודא התאמה לצבע הקיים על התשתית.

ביישום על ברזל שחור/חלוד: יש ליישם את הצבע בשתי שכבות.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C. יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.



צבע יסוד עליון DTM רקוע

התזה רגילה	הברשה	מדלל
מדלל 032 של נירלט	החומר מוכן לשימוש	מדלל
עד 15%	-	כמות דילול בנפח
032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	מדלל לניקוי

דילול:

התזה רגילה	גודל דיזה
1.7 מ"מ ומעלה	גודל דיזה
4	לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

מיד עם סיום הצביעה, יש לנקות ציוד התזה וכלים עם מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט).

הוראות ניקוי:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2
יסוד	יסוד פנולי 503	40 מיקרון
עליון	DTM רקוע	40 מיקרון

מערכת צבע מומלצת ליישום בסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

750 מ"ל, 4.5 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

תאריך עדכון: 6/16

