

צבע יסוד עליון, בעל מרקם מחוספס ומראה מתכתי מיוחד, לצביעה ישירה על מתכות שונות, כולל מתכת מגולוונת. מותאם לצביעת פנים וחוץ, בעל כושר הידבקות מעולה ומתייבש במהירות. מגן בפני החלדה ועמיד בתנאים חיצוניים.

תאור המוצר:

מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. ניתן ליישום ישיר על מתכת מגולוונת, וכן על פלדה או ברזל שחור עם הכנת שטח מתאימה (ניקוי מכני לדרגה ST3).

שימושים:

צבע יסוד ועליון במוצר אחד המאפשר שמירה מירבית על גוון וברק מתכתי. ייבוש מהיר, קל ליישום.

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	35 גוני מניפת מטאל ראסט (MR)
ברק	מט-מתכתי
אחוז מוצקים בנפח	45%
עובי שכבה מומלץ רטוב	90 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	40 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	11 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה (הברשה או גלילה לפרופילים צרים)

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

למגע	30 דקות
לעבודה	4 שעות
מיני זמן בין שכבות	4 שעות
ייבוש סופי	24 שעות
קשיות מלאה	שבוע

הכנת שטח:

ברזל שחור: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3 ולהסיר לכלוך, אבק ושמיים בעזרת מדלכל 032 (או מדלכל 021 של נירלט) לפני הצביעה.

פלדה מגולוונת/אלומיניום: יש לבצע חיטפוס קל של פני השטח (באמצעות ציוד מתאים) עד הורדת הברק ולהסיר שמיים בעזרת מדלכל 032 (או מדלכל 021 של נירלט).

ברזל חלוד: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3 ולהסיר לכלוך ואבק לפני הצביעה. מומלץ ליישם צבע יסוד (פנולי 503 של נירלט) לפני המשך הצביעה.

צביעה על תשתית צבועה: יש לבדוק לפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמיים וכל לכלוך אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע רופפות.

הוראות יישום:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. כדי לקבל מראה מטאלי אחיד - מומלץ ליישם בהתזה עם מיכל עליון. לפרופילים צרים ניתן להשתמש במברשת או גלילה (ביישום בהברשה או גלילה, ייתכנו הבדלי גוון ומרקם). יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רטוב 90 מיקרון). ניתן ליישם שכבה נוספת על-פי הצורך לאחר 4 שעות.



יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:

ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

התזה רגילה	הברשה/גלילה	מדלל
מדלל 032 של נירלט	מדלל 032 של נירלט	מדלל
עד 15%-20%	עד 15%	כמות דילול בנפח
032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	מדלל לניקוי

דילול:

התזה רגילה	גודל דיזה
1.8 מ"מ ומעלה	גודל דיזה
3-4	לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

מומלץ ליישם בהתזה עם מיכל עליון, תוך כדי בחישה מתמדת.

מיד עם סיום הצביעה, יש לנקות ציוד התזה וכלים עם מדלל 032 או מדלל 021 של נירלט.

הוראות ניקוי:

עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2	התזה רגילה	שכבה
40 מיקרון	DTM מטאל ראסט	יסוד
40 מיקרון	DTM מטאל ראסט	עליון

מערכת צבע מומלצת לסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

750 מ"ל, 4.5 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

