

ציפויי רצפות נירלפלט

צבע אפוקסי דו רכיבי נטול מדללים. SELF LEVELING, בעל עמידות גבוהה לשחיקה ולחץ מכני.

משמש כציפוי לרצפות על משטחי בטון, מתאים לשימוש במפעלים, בחנויות ובמקומות בהם התעבורה כבדה ואשר אינם חשופים לשמש ישירה.

- ניתן ליישום בעובי של 0.5-5 מ"מ.
- מתפלס מאליו, עמיד בשחיקה.
- מתאים לשימוש כיסוד ועליון במוצר אחד.
- ניתן להוסיף אגרגטים כאשר מיושם בעוביים גבוהים.

גוון	מניפת RAL
ברק	מבריק
אחוז מוצקים בנפח	100%
עובי שכבה מומלץ רטוב	0.5-5 מ"מ
עובי שכבה מומלץ יבש	0.5-5 מ"מ
כושר כיסוי (תאורטי)	2 מ"ר לליטר בעובי 0.5 מ"מ
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	רולר, מגב, כף טייחים משוננת

למגע	שעתיים
סופי	24 שעות
לנטיעה	כשבוע
לשיוף	24 שעות, כאשר ניתן לדרוך על המשטח
מיני זמן בין שכבות	24 שעות, כאשר ניתן לדרוך על המשטח
מקס' זמן בין שכבות	48 שעות (באם עברו יותר יש לבצע ליטוש קל לפני שכבה נוספת)
זמן חיי תערובת	40 דקות

יש ללטש את פני הבטון להסרת "מי המלט" בעזרת מלטשת מתאימה. פגמים וחורים יש לתקן באמצעות שפכטל אפוקסי של נירלט. יש לנקות את הבטון לחלוטין מאבק ולכלוך, ולוודא כי המשטח יבש וכי תכולת הלחות בבטון לא תעלה על 6%. בבטון חדש יש להמתין לאשפורה של 28 ימים לפחות.

הוראות ערבוב: יש לערבב חלק א' בנפרד עם מערבב מכאני במשך כדקה. יש להוסיף את חלק ב' ולערבב את שניהם במשך 2 דקות לפחות ועד לקבלת אחידות. יש להקפיד על ערבוב מושלם של התערובת. יש לפזר את החומר באחידות על פני המשטח. החומר יתפלס מעצמו בעובי שכבה מינימלי של 250-200 מיקרון. מומלץ לבדוק את עובי השכבה מידי פעם באמצעות מד עובי רטוב. על מנת ליישם שכבה עבה יותר, ניתן להוסיף אגרגט דק עד 30% נפחי. יש לבצע את היישום בזריזות (זמן חיי התערובת - 40 דקות). **יש להיוועץ עם יועץ טכני של נירלט טרם תחילת היישום.**

יחס ערבוב נפחי בליטרים: חלק א' - 13 ליטר, חלק ב' - 5 ליטר

חיי תערובת: 40 דקות

חלון זמן לשכבה הבאה: 24-48 שעות

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



ציפויי רצפות נירופלור

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 10-45 מעלות צלסיוס (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע כאשר צפוי גשם או סופת חול. תכולת הלחות בבטון לא תעלה על 6%.

מדלל ואחוזי דילול מומלצים: אין צורך לדלל
הוראות ניקוי: מדלל 4-100.

מארז	חלק א'	חלק ב'
18 ליטר	13 ליטר	5 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

