

צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני אליפטי, מהיר ייבוש, בעל כושר הידבקות גבוה. עמיד ב-UV, לשימוש פנימי וחיצוני.

ניתן ליישום ישיר על פח מגולוון, אלומיניום וסוגי פלסטיק שונים. מתאים כצבע עליון במערכת צבע למתכת או בטון, הכוללת שכבת יסוד של צבע דו רכיבי על בסיס אפוקסי כדוגמת אפוקסי כל או 55HB של נירלט. (המוצר אושר ונמצא בשימוש שוטף אצל לקוחות מובילים בתעשייה).

מתאים במיוחד ליישום בהתזת איירלס, ייבוש מהיר, הידבקות טובה ומהירה, עמידות גבוהה בתנאים קורוזיביים קשים כחלק ממערכת צבע אנטיקורוזיבית, עמיד בתנאי מזג אוויר קשים, במבחר גוונים וגימורים.

גוון:	200 גווןי מניפת RAL
ברק:	מבריק, משי, מט
אחוז מוצקים בנפח:	50%
עובי שכבה מומלץ רטוב:	100 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש:	50 מיקרון
כושר כיסוי (תיאורטי):	10 מ"ר לליטר לשכבה בעובי 100 מיקרון רטוב
מס' שכבות מומלץ:	1-2
שיטת יישום:	התזת איירלס. (ניתן ליישם גם בהתזה רגילה, חולר או הברשה)

טמפרטורה:	15°C	25°C
למגע:	1	0.5
לעבודה:	8	6
מיני זמן בין שכבות:	8	6
מקסי' זמן בין שכבות:	(אין הגבלה)	(אין הגבלה)
חיי תערובת:	8	6

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש (בשעות):

הכנת שטח:

הוראות יישום:

פלדה שחורה: יש לצבוע על גבי תשתית צבועה בצבע יסוד מתאים (אפוקסי כל או 55HB של נירלט), בתנאי שפני היסוד שלמים ונקיים לפני המשך הצביעה.
פלסטיק, אלומיניום או פלדה מגולוונת: יש לבצע חיטום מכני, לקבלת פרופיל מחוספס ולאחר מכן להסיר שמנים ולכלוך ע"י גיבוי עם מטלית לחה ספוגה במדלל 100-4.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את חלק א', להוסיף לו את חלק ב' ולערבב היטב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. ניתן לדלל עד 10% במדלל 110 של נירלט. יש להמתין 15 דקות לפני צביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת השטח הנצבע 35-7 מעלות צלסיוס (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). אין ליישם את החומר כאשר צפוי גשם או סופת חול.

יחס ערבוב נפחי: א:ב, 1:4.

חיי תערובת: א'+ב': 6 שעות.



צבע עליון אוניספייד

הוראות התזה:

נתוני איירלס - יחס דחיסה 1:28
גודל דיוז: 0.015-0.019 אינץ'.
לחץ: 3-4 אטמ'.
ניתן ליישם גם בהתזה רגילה, רולר או בהברשה (לשטחים קטנים בלבד).

דילול

לאחר ערבוב חלקים א' ו ב', ניתן לדלל עד 10% במדלל 110 של נירלט. לאחר מכן, יש לבצע שוב ערבוב מושלם.

מדלל לניקוי: מדלל 032 או מדלל 110 של נירלט.

הוראות ניקוי: יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 032 או 110 של נירלט.

מערכת צבע מומלצת לסביבה קורוזיבית גבוהה C4:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית C4
יסוד - אפוקסי	HB55	50
ביניים - אפוקסי	אפוקסי כל	120
עליון - פוליאוריתני	אוניספייד	50

מערכת צבע מומלצת לסביבה קורוזיבית גבוהה מאד C5:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית C5
יסוד - אפוקסי	HB55	50
ביניים - אפוקסי	אפוקסי כל	160
עליון - פוליאוריתני	אוניספייד	50

גודל אריזה:

מארז	חלק א'	חלק ב'
5 ליטר	4	1
18 ליטר	14.4	3.6

הערות מיוחדות:

במקרה של יישום בעובי יתר עלולה להופיע מילה. יש להקפיד על יחס הערבוב המומלץ של חלקים א'+ב'.

הוראות אחסנה ותוקף: 12 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות: לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

