

אבע עלון

סיגמאדור 550

צבע עלון פוליאוריתן אליפטי אקריל, דו-רכיבי.

משמש כצבע עלון במערכת אנטיקורוזיבית המספקת הגנה ועמידות באווירות אטמוספריות קורוזיביות שונות כגון מפעלים כימיים ופטרוכימיים, מבני מתקנת, מיכלים, צנרת, מבנים ימיים, גשרים, משטחי בטון וכן טרזקציות מתחת לשונות.

- עמידות חיצונית מצוינת כתוצאה תעשייתית וימית.
- שמירת גוון ברק מצוינת.
- גמיש, קשה ובעל עמידות לשחיקה.
- מתיבש במהירות רוחב של טמפרטורות מ- -5°C – 55°C .
- ניתן לישום שכבה נוספת ללא הגבלת זמן.

גוון RAL	גוון
מבריק	ברק
$55 \pm 2\%$	אחווד מוצקים בנפח
עובי שכבה מומלץ רטוב 90–110 מיקרון	עובי שכבה מומלץ יבש 50–60 מיקרון
כשר כסוי (תאורתוי)	מספר שכבות מומלץ 11 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 50 מיקרון יבש
איירלט, התזה רילה, הברשה וולר.	שיטת ישום

30°C	20°C	10°C	טמפרטורה
45 דקות	1 שעה	2 שעות	ל מגע
5 שעות	6 שעות	8 שעות	ל עבודה
5 שעות	6 שעות	8 שעות	מיין זמן בין שכבות
לא הגבלה	לא הגבלה	לא הגבלה	מקס' זמן בין שכבות
3 שעות	5 שעות	7 שעות	ח' תערובת

יש לישם את סיגמאדור 550 על צבע אפוקסי יסוד או ביןים או על פוליאוריתן הנצבע לאחר הנקה שפה מתחזימה. יש לוודא כי הצבע מתאים לסוג המשטח.

יש להקפיד לכפי צביעת סיגמאדור 550 שצבע היסוד/ הבנים או העלון (פוליאוריתן) נקי, יבש וכלא זיהומים. במידה הצורך יש לצבע חספוס של פני השטח.

הוראות ערבות: יש לערबב היטב בעורת בחוש מכאי את הבסיס (חלק א) עד לקבלת נזול הומוגני ולהוסיף באטיות ותחת לחישת את המקשה (חלק ב) עד לערבוב אחד ומלא.

יחס ערבות נפח: א:ב = 12:88

ח' תערובת: 5 שעות ב 20°C

מינימום זמן לשכבה הבאה: 6 שעות ב 20°C

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמן יבוש:

הכנות שטח:

הוראות יישום:



אבע עלן סיגמאדור 550

יש לישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 5°C - 50°C . טמפרטורת המשטח בין 5°C - 50°C (פחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). לאחר ערבוב המרilibים על הצבע להיות בטמפרטורה של 30°C לפחות. כאשר הצבעה מתבצעת בטמפרטורות נמוכות, יש לוודא כי המשטח הצבע נקי מקרח. יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר ציפוי גשם או סופת חול.

התזה אירלס	התזה רגילה	הברשה/ROLLER
מדלול 110	מדלול 110	מדלול 110
3-5%	5-3% בונפה לפי הצורך	5-0% בונפה לפי הצורך
מדלול 110	מדלול 110	מדלול לינקי

דילול:

התזה אירלס	התזה רגילה	
1:45 או יותר		יחס דחיסה
0.017"- 0.019"	1.0-1.5 מ"מ	גודל דיזה
4-5	3-4	לחץ (אטטמ')

הוראות התזה:

מאת	חלק א	חלק ב
20 ליטר	17.6 ליטר	2.4 ליטר
5 ליטר	3.52 ליטר	1.48 ליטר

הוראות ניקוי:

יש לנוקות את הכלים וצoid הצביעה באמצעות מדלול 110. 24 חודשים במקומ מוצל וקריר, באזיה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעין בගלון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן לאוורר את המקום היבש, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היבט במים זורמים ולפנות לעין רפוא. יש לשמור על האזיה סגורה היבט. להרחק מהישג ידם של ילדים. אין לערבות עם חומרים שלא הומכטו ע"י נורקלט. כל הנזונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו בעקבודה ובשפתם והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת אחרתיות כללית, מפורשת או מרוחקת. אחריותם היא על איכות המוצר בלבד, על המשמש לבדוק התאמת לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעמוד או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

