

# צבע עמיד חום סיליקון

צבע חד-רכיבי להגנה על מתכת, עמיד בחום עד 300°.

מיועד לצביעת מתכות העומדות בטמפרטורות של עד 300°. מתאים לצביעת פלדה, גילון ואלומיניום, ללא צורך בצבע יסוד. מתאים להגנה על ארובות, תנורים וציוד אלקטרוני.

- עמיד לאורך זמן בטמפרטורת שירות של עד 300°.
- עמיד חיזונית.
- עמיד שחיקה.
- לייבוש אויר או בקליה.
- לצביעה ל גבי מתכת ללא צורך בצבע יסוד.

גיאור	שקוף מבריק, אלומיניום מבריק, שחור מבריק, שחור מט
אחוז מוצקים בנפח	38-45% (בהתאם לגוון)
עובי שכבה מומלץ רטוב	55-65 מיקרון (בהתאם לגוון)
עובי שכבה מומלץ יבש	25 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	15-18 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 25 מיקרון יבש, בהתאם לגוון
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה רגילה, התזה איירלס

למגע	15-20 דקות
לעבודה	30-45 דקות
ייבוש סופי	24-48 שעות
מיני' זמן בין שכבות	3 שעות
מקס' זמן בין שכבות	ללא הגבלה

יש לבצע ניקוי והסרת שמיים באמצעות מטלית ספוגה במדלל 032. לאחר מכן יש לבצע ניקוי מכני, מומלץ לבצע ניקוי אברחיבי לדרגת SA-2.5 לפי תקן ISO 8501-1. אין ליישם צבע יסוד כלשהו לפני יישום סיליקון.

הצבע מיועד ליישום בהתזה רגילה או איירלס, באם דרושה שכבה בעובי יבש של יותר מ- 25 מיקרון. חלון לשכבה הבאה: אין הגבלה.

**יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:** טמפרטורת הסביבה בין 7-40°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

## תאור המוצר:

## שימושים:

## יתרונות:

## נתונים טכניים:

## זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

## הכנת שטח:

## הוראות יישום:



# צבע עמיד חום סיליקון

התזה רגילה	התזה איירלס	
032	032	מדלל
10%	5%	כמות דילול בנפח
032	032	מדלל לניקוי

דילול:

התזה רגילה	התזה איירלס	
-	1:28 לפחות	יחס דחיסה
1.7-1.9	0.017" - 0.021"	גודל דיזה
3-4	5-6	לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

כלים יש לנקות במדלל 032.

הוראות ניקוי:

5 ליטר.

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בחזן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות  
בטיחות ובריאות:

