

# עליון מהיר ייבוש

# צבע עליון

צבע עליון (חד רכיבי) בנימור מבריק, להגנה על מתכות, מהיר ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה. מיועד ליישום בהתזה על אלמנטים תעשייתיים הדורשים תהליך צביעה מהיר.

מתאים לצביעת קונסטרוקציות מתכת, משאיות ומשטחי פלדה. מתאים לעבודות בסביבה עירונית ותעשייתית. נוח ליישום ומהיר ייבוש. מתאים לשימוש על גבי תשתית צבועה בצבע יסוד. **צבע יסוד מומלץ:** יסוד מהיר ייבוש או יסוד פנולי 503 של נירלט.

מאפשר צביעה ללא מילות, עמידות UV גבוהה, מהיר ייבוש, נוח לעבודה, מאפשר תהליך צביעה מהיר ויעיל. גימור חלק בעל ברק גבוה.

גוון:	200 גוני מניפת RAL
ברק:	מבריק
אחוז מוצקים בנפח:	46-47.5%
עובי שכבה מומלץ רטוב:	50-80 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש:	25-40 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי:	9-10 מ"ר לליטר
מס' שכבות מומלץ:	1-2

למגע:	30 דקות
לעבודה:	4 שעות
מיני זמן בין שכבות:	עד 1.5 שעות לאחר יישום השכבה הראשונה או לאחר 8 שעות.

יש לבדוק לפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמנים ומכל לכלוך אחר. יש לצבוע על גבי תשתית צבועה בצבע יסוד מתאים (יסוד מהיר ייבוש או יסוד פנולי 503 של נירלט).

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום באמצעות התזה רגילה, התזת איירלס או הברשה (לשטחים קטנים בלבד).

**יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:** טמפרטורת השטח הנצבע  $7-35^{\circ}\text{C}$  (לכחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). אין ליישם את החומר כאשר צפוי גשם או סופת חול.

התזת רגילה	התזת איירלס	
-	1:28	יחס דחיסה
1.7 מ"מ ומעלה	0.015-0.019 אינץ' ומעלה	גודל דיזה
3-4	-	לחץ (אטמ')

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש בטמפ' של  $25^{\circ}\text{C}$

הכנת שטח:

הוראות יישום:

הוראות התזה:



**נירלט**  
מי שצובע יודע

# עליון מהיר יבוש

# צבע עליון

התזה רגילה/התזה איירלס	
מדלל 032 של נירלט	מדלל
עד 10%	כמות דילול בנפח
מדלל 032 או מדלל 021 של נירלט	מדלל לניקוי

## דילול:

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התייבשות הצבע עם מדלל 032 (או מדלל 021) של נירלט.

## הוראות ניקוי:

### ליישום בהתזה בסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2
יסוד	יסוד מהיר יבוש	40 מיקרון יבש
עליון	עליון מהיר יבוש	40 מיקרון יבש

## מערכת צבע מומלצת ליישום בהתזה בסביבה קורוזיבית C2-C3:

### ליישום בהתזה בסביבה קורוזיבית בינונית C3:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית בינונית C3
יסוד	יסוד פנולי 503	40 מיקרון יבש
ביניים	יסוד פנולי 503	40 מיקרון יבש
עליון	עליון מהיר יבוש	40 מיקרון יבש

4.5 ל"טר, 18 ל"טר

## גודל אריזה:

### הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית סגורה היטב.

### הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

## הערות מיוחדות:

## אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

