

# אנוטי ראסט

# צבע יסוד

צבע יסוד למתכת, בגימור מט. מיועד ליישום לפני שכבת צבע עליון סינטטי. מותאם לצביעת פנים וחוץ.

## תאור המוצר:

מתאים לצביעת מעקות ברזל, גדרות, סורגים, שערים, משקופי מתכת, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. (לצביעת מתכות מגולוונות יש להשתמש ביסוד פנולי 503 של נירלט).

## שימושים:

קל ונוח לעבודה ומתייבש במהירות. משמש כצבע יסוד לפני שכבת צבע עליון סינטטי.

## יתרונות:

| גוון                 | אפור, אדום אוקסיד, שחור, לבן          |
|----------------------|---------------------------------------|
| ברק                  | מט                                    |
| אחוז מוצקים בנפח     | 58%                                   |
| עובי שכבה מומלץ רטוב | 70 מיקרון                             |
| עובי שכבה מומלץ יבש  | 40 מיקרון                             |
| כושר כיסוי תאורטי    | 14 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש |
| מס' שכבות מומלץ      | 1-2                                   |
| שיטת יישום           | הברשה, גלילה, התזה                    |

## נתונים טכניים:

| למגע                | שעה        |
|---------------------|------------|
| לעבודה              | 4 שעות     |
| מיני' זמן בין שכבות | 16-24 שעות |
| ייבוש סופי          | 24 שעות    |

## זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית), לנקות היטב את השטח המיועד לצביעה משמנים בעזרת טרפנטין מינרלי של נירלט ולהסיר לכלוך ואבק לפני הצביעה.

## הכנת שטח:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום בהברשה, גלילה או התזה. יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רטוב 70 מיקרון).

## הוראות יישום:

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). אין ליישם את החומר בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.



# אנטי ראסט

# צבע יסוד

| התזה רגילה/איירלס       | הברשה/גלילה             |                 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| מדלל 032 של נירלט       | טרפנטין מינרלי של נירלט | מדלל            |
| 10%                     | 5%                      | כמות דילול בנפח |
| טרפנטין מינרלי של נירלט | טרפנטין מינרלי של נירלט | מדלל לניקוי     |

## דילול:

| התזה רגילה | התזה איירלס |            |
|------------|-------------|------------|
| -          | 1:28        | יחס דחיסה  |
| 1.9 מ"מ    | 0.017 אינץ' | גודל דיזה  |
| 3-4        | -           | לחץ (אטמ') |

## הוראות התזה:

| שכבה  | מוצר             | עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2 |
|-------|------------------|-------------------------------------------|
| יסוד  | אנטי ראסט        | שתי שכבות, 40 מיקרון יבש כל אחת           |
| עליון | עליון מהיר ייבוש | 40 מיקרון                                 |

## מערכת צבע מומלצת לסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

מיד עם סיום הצביעה יש לנקות את הכלים עם טרפנטין מינרלי של נירלט.

## הוראות ניקוי:

750 מ"ל, 4.5 ליטר, 18 ליטר

## גודל אריזה:

## הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

## הערות מיוחדות:

## הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

## אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

