

# ציפויי רצפות שפכטל אפוקסי לרצפות

שפכטל דו רכיבי, 100% מוצקים.

## תאור המוצר:

מיועד לתיקוני פגמים ברצפות בטון לפני יישום שכבת יסוד על משטחי בטון כמו: חניוני רכב, משטחי עבודה ואחסון, רצפות מעבדה ועוד. משמש גם למילוי לפני יישום ציפוי "אפוקסי רב-עובי לרצפות".

## שימושים:

- בעל חוזק מכני גבוה
- קל ליישום וניתן לשיוף

## יתרונות:

## נתונים טכניים:

| גוון                | אפור                           |
|---------------------|--------------------------------|
| אחוז מוצקים בנפח    | 100%                           |
| כושר כיסוי (תאורטי) | 1 מ"ר לליטר בעובי 1 מ"מ        |
| מס' שכבות מומלץ     | נועד למילוי סדקים וחורים בבטון |
| שיטת יישום          | באמצעות שפכטל מתכת             |

## זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

| למגע                | שעתיים                      |
|---------------------|-----------------------------|
| לשיוף               | 24 שעות                     |
| מיני' זמן בין שכבות | 24 שעות                     |
| מקס' זמן בין שכבות  | ללא הגבלה, לאחר הכנה מתאימה |
| חיי תערובת          | 40 דקות                     |

יש להמתין לייבוש מלא של הבטון, לפחות 21 יום מהיציקה. יש ללטש את פני הבטון להסרת "מי מלט" בעזרת מלטשת מתאימה. יש לנקות (רצוי באמצעי מכאני) את הבטון לחלוטין מאבק ולכלוך, ולוודא כי המשטח יבש, וכי תכולת הלחות בבטון לא תעלה על 6%.

## הכנת שטח:

**הוראות ערבוב:** יש לערבב חלק א' עם חלק ב' עד לקבלת הומוגניות מלאה. יש ליישם מיד לאחר הערבוב באמצעות שפכטל מתכת.

**יחס ערבוב נפחי:** א:ב 1:1

**יחס ערבוב משקלי:** א:ב 1:1.6

## הוראות יישום:

**יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:** טמפרטורת הסביבה בין 40°C-7 (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום החומר בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול בטווח של 24 שעות.



# ציפויי רצפות שפכטל אפוקסי לרצפות

| מארז    | חלק א'   | חלק ב'   |
|---------|----------|----------|
| 2.5 ק"ג | 1.55 ק"ג | 0.95 ק"ג |

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות  
בטיחות ובריאות:

