

איזולציה שקופה | 1327 ITP

מיוחדים

יסוד מבודד פוליאוריטני דו רכיבי, בגוון שקוף לציפוי ראשוני של עץ.

משמש כצבע למילוי נקבוביות עץ, מתאים ליישום על גבי MDF.

- גמישות
- יוצר בידוד ואטימה בין המשטח לצבע היסוד
- היצמדות טובה
- מסייע למניעת סדקים בעץ
- מחזק פני השטח של שכבת היסוד

גוון	שקוף
ברק	מבריק
אחוז מוצקים ניפחי	24%
משקל סגולי	0.93
גרם למ"ר	70-100
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	15-20 דקות
ייבוש למגע	45 דקות
ייבוש לצביעה	3 שעות עם שיוף קל

- על המשטח הנצבע להיות יבש, נקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- חובה לערבב את הצבע טרם השימוש.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסגן לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C . יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר. היישום בהתזה רגילה באמצעות אקדח אוויר קוטר נחיר 1.4-1.8, לחץ כניסה BAR 3-4.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C :

הכנת שטח:

הוראות יישום:



איזולציה שקופה | ITP 1327

מיוחדים

התזת איירלס	התזה רגילה	מדלל
250 (קי"ץ)	250 (קי"ץ)	
עד 20%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	גודל דיזה
0.016" ומעלה	1.4-1.8 מ"מ	
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	250 (קי"ץ) 214 (חורף)	MAC 137	איזולציה ITP 1327
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 21 של נירלט.

MAC 137	ITP 1327
0.5 ליטר	5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:
12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:
לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב
תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאווור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



נירלט
מקבוצת אינרם תעשיות בנייה