

IB 320

איזולציה

יסוד מבודד פוליאוריתני דו רכיבי בגוון לבן לציפוי ראשוני של MDF.

משמש כצבע למילוי נקבוביות של משטחי MDF.

1. גמישות
2. יוצר בידוד ואטימה בין המשטח לצבע היסוד
3. היצמדות טובה
4. מסייע למניעת סדקים בעץ
5. מחזק פני השטח של היסוד
6. משפר את רמת הכיסוי של הצבע העליון

גוון	לבן
ברק	משי
אחוז מוצקים ניפחי	72%
משקל סגולי	1.49
גרם למ"ר	50-70
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	5 דקות
ייבוש למגע	30 דקות
ייבוש לצביעה	6 שעות עם שיוף קל

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- חובה לערבב לפני השימוש.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקיה וחדר סגור עם שאיבת אוויר. היישום בהתזה רגילה באמצעות אקדח אוויר קוטר נחיר 1.4-1.8, לחץ כניסה BAR 3-4.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

IB 320

איזולציה

התזת איירלס	התזה רגילה	מדלל
250 (קי"ץ)	250 (קי"ץ)	
עד 20%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

דילול:

התזת איירלס	התזה רגילה	גודל דיזה
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	
	BAR 3-4	לחץ

הוראות התזה:

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	250 (קי"ץ) 214 (חורף)	MAC 98	איזולציה IB 320
3-4 שעות	20%-30%	30%	100%

יחס ערבוב
תערובת הצבע:

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

הוראות ניקוי:

MAC 98	IB 320
(5 ליטר)	10 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

