

פוליאסטר שקוף | SPT 16

יסוד

יסוד פוליאסטר שקוף בעל אחוז מוצקים וכושר כיסוי גבוהים. משמש כשכבת יסוד לצבעי גמר שקופים.

משמש כשכבת יסוד מעולה לתשתיות עץ, למילוי ולכיסוי לפני צביעת רהיטים.

- כושר כיסוי גבוה
- קל לשיוף
- כושר מילוי גבוה
- השתפכות גבוהה

גוון	שקוף
ברק	מט
אחוז מוצקים ניפחי	92%
גרם למ"ר	250-300
כושר כיסוי (תיאורטי)	3-4 מ"ר לליטר
מס' שכבות מומלץ	2
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	90 דקות
ייבוש למגע	5 שעות
ייבוש לצביעת גמר	24 שעות
זמן המתנה בין שכבות	20 דקות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשיוף את המשטח טרם יישום שכבת יסוד.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס לפני השימוש, להוסיף לו מאיץ 11 ACT בצבע סגול ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. לאחר מכן יש להוסיף מקשה 3 MAC בזהירות ולהביא את התערובת לאחידות. יש להוסיף עד 25% מדלל עד לצמיגות הרצויה.

יש ליישם 1-2 שכבות של צבע היסוד עם המתנה של כ-20 דקות בין השכבות. יש לשיוף את פני המשטח הצבוע ביסוד, לפני יישום שכבת גמר עליון.

מערכת צבע מומלצת:

1. איזולציה ITP 1327 שקופה.
2. יסוד פוליאסטר שקוף SPT 16.
3. גימור בגמר מבריק או משי שקוף.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



פוליאסטר שקוף | SPT 16

יסוד

בסיס	מאיץ	מקשה	מדלל	אורך חיי התערובת
SPT 16	ACT 11	MAC 3	אצטון	
100%	2%	2%	20%-25%	25 דקות

חובה לזכור! אין לאפשר מגע ישיר בין המאיץ והמקשה. דבר זה עלול לגרום להתלקחות או פיצוץ. חשוב להקפיד על סדר ההוספה של החלקים.

התזה	מדלל	כמות דילול בנפח	מדלל לניקוי
אצטון	אצטון	20-25%	אצטון

התזה רגילה	גודל דיזה
1.8-2 מ"מ	לחץ
BAR 3-4	

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל אצטון של נירלט.

SPT 16	מאיץ ACT 11	מקשה MAC 3
25 ליטר	0.5 ליטר	0.5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

