

# שקוף ע"ב מים | SPW 191

## יסוד

יסוד אקרילי על בסיס מים, חד-רכיבי, לבן, בעל כושר כיסוי גבוה המשמש כשכבת יסוד לתשתיות עץ. ניתן ליישום אלקטרוסטטי. ניתן ליישום על משטחים אנכיים.

משמש כשכבת יסוד למילוי וכיסוי של תשתיות עץ הכוללות רהיטים, כסאות, רהיטי תינוקות, משקופים, דלתות, מדפים וכו'. מעניק איכות גימור ברמה גבוהה.

- קל לשיוף
- גמישות ועמידות טובה לאימפקט
- ייבוש מהיר
- מוצר תיקסטורופי - מאפשר בניית עובי
- עמידות מכאנית גבוהה

גוון	לבן
ברק	מט
אחוז מוצקים	58%
משקל סגולי	1.3
גרם למ"ר	150-200
כושר כיסוי (תיאורטי)	5-6 מ"ר לק"ג
מסי' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	40 דקות
ייבוש למגע	60 דקות
ייבוש לצביעת גמר	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח טרם יישום שכבת יסוד.

**הוראות ערבוב:** יש לערבב היטב את היסוד, להוסיף לו 10% מים ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן פני תחילת הצביעה.

יש לצבוע ב- 1-2 שכבות של יסוד לבן SPW191. יש להמתין כ- 40 דקות בין השכבות. יש לשייף פני השטח לאחר יישום שכבת יסוד ולפני היישום של שכבת הגמר העליונה.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש  
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה

# שקוף ע"ב מים | SPW 191

## יסוד

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

דילול:

התזת איירלס	התזה רגילה	
מים	מים	מדלל
10% טד	10%	כמות דילול בנפח
מים	מים	מדלל לניקוי

הוראות התזה:

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

יחס ערבוב  
תערובת הצבע:

יש לנקות ציוד התזה וכלים במים מהולים עם אצטון במידת הצורך.

20,5 ק"ג

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות  
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה