

יסוד פוליאסטר לבן, בעל כושר כיסוי גבוה, לשימוש פנימי, כשכבת יסוד לצבעי גמר.

משמש כשכבת יסוד מעולה לתשתיות עץ למילוי ולכיסוי לפני צביעת רהיטים ומשטחי MDF.

- כושר כיסוי גבוה
- קל לשיוף
- כושר מילוי גבוה
- השתפכות גבוהה

גוון	לבן
ברק	משי
אחוז מוצקים	88%
משקל סגולי	1.46
גרם למ"ר	200-250
כושר כיסוי (תיאורטי)	3-4 מ"ר לק"ג
מס' שכבות מומלץ	2
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	90 דקות
ייבוש למגע	180 דקות
ייבוש לצביעת גמר	24 שעות
זמן המתנה בין שכבות	20 דקות ללא שיוף

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני יישום שכבת היסוד.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס לפני השימוש, להוסיף לו מאיץ 11 ACT בצבע סגול ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. לאחר מכן יש להוסיף מקשה 3 MAC בזהירות ולהביא את התערובת לאחידות. יש להוסיף עד 20% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש ליישם 1-2 שכבות של צבע היסוד עם המתנה של כ-20 דקות בין השכבות.

- **מערכת צבע מומלצת:**
 1. איזולציה 320 לבנה.
 2. יסוד פוליאסטר לבן SPW 24.
 3. גימור בגמר מבריק או משי אטום.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

פוליאסטר לבן | SPW 24

יסוד

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

בסיס	מאיץ	מקשה	מדלל	אורך חיי התערובת
SPW 24	ACT 11	MAC 3	אצטון	
100 במשקל	2% במשקל	2% במשקל	15%-20%	25 דקות

חובה לזכור! אין לאפשר מגע ישיר בין המאיץ והמקשה. דבר זה עלול לגרום להתלקחות או פיצוץ. חשוב להקפיד על סדר ההוספה של החלקים.

התזה	מדלל	כמות דילול בנפח	מדלל לניקוי
התזה	אצטון	20-25%	אצטון

התזה רגילה	גודל דיזה
BAR 3-4	1.5-1.8 מ"מ
	לחץ

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל אצטון של נירלט.

SPW	ACT 11	MAC 3
25 ק"ג	0.5 ליטר	0.5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

6 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

יחס ערבוב
תערובת הצבע:

דילול:

הוראות התזה:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה