

אקרילי שקוף | STA 25

יסוד

יסוד אקרילי דו-רכיבי שקוף, בעל אלסטיות וכושר היצמדות מעולה לרהיטים.

יסוד STA 25 מיועד ליישום על גבי עצים בהירים חלקים כדוגמת ריהוט לסלון, שולחנות וכו'.

- קל לשייף
- כושר מילוי גבוה
- ייבוש מהיר
- עמידות גבוהה בפני הצהבה

גוון	שקוף
ברק	משי
אחוז מוצקים ניפחי	35%
משקל סגולי	0.91
גרם למ"ר	90-120
כושר כיסוי (תיאורטי)	7-10 מ"ר לליטר
מס' שכבות מומלץ	1-3 שכבות עם ליטוש בין השכבות
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	15-20 דקות
ייבוש למגע	45 דקות
ייבוש לצביעת גמר	8 שעות, אחרי ליטוש

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את פני השטח בין השכבות העליונות.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה, להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

מערכת צבע מומלצת:

1. בייץ מסדרת STI חיצוני W/B.
 - בייץ ע"ב מים: יש להמתין כ-8 שעות לפני יישום צבע יסוד.
 - בייץ ע"ב טינר: יש להמתין כשעתיים לפני יישום צבע יסוד.
2. יסוד שקוף אקרילי STA 25.
3. גימור שקוף אקרילי TCT 39X.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



אקרילי שקוף | STA 25

יסוד

התזת איירלס	התזה רגילה	
214 (חורף) 250 (קיץ)	214 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
5% עד	20%-30%	כמות דילול בנפח
214/021	214/021	מדלל לניקוי

דילול:

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

הוראות התזה:

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	MAC 213	STA 25
3-4 שעות	20%-30%	10%	100%

יחס ערבוב
תערובת הצבע:

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

הוראות ניקוי:

MAC 213	STA 25
1 ליטר	10 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

