

פוליאוריתן | ST039

יסוד

יסוד פוליאוריתני, דו-רכיבי, שקוף, בעל עמידות חיצונית גבוהה.

משמש כשכבת יסוד לפני יישום לכות וצבעים פוליאוריתנים המיושמים בחוץ. מיועד לצביעת דלתות, חלונות ורצפות עץ.

- עמידות חיצונית גבוהה לקרני שמש
- ייבוש מהיר
- כושר מילוי טוב
- קושיות גבוהה
- קל לשיוף

גוון	שקוף
ברק	מט
אחוז מוצקים ניפחי	36% (א+ב)
משקל סגולי	0.94
גרם למ"ר	120-140
כושר כיסוי (תיאורטי)	7-8 מ"ר לליטר
מס' שכבות מומלץ	2 שכבות. יש ללטש בין שכבות ולהמתין כ- 80 דקות בין שכבה ראשונה לשנייה.
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	30 דקות
ייבוש למגע	60 דקות
ייבוש לצביעת גמר	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח טרם יישום שכבת יסוד.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

מערכת צבע מומלצת:

1. בייץ מסדרת STI חיצוני W/B.
 - בייץ ע"ב מים: יש להמתין כ- 8 שעות לפני יישום צבע יסוד.
 - בייץ ע"ב טינר: יש להמתין כשעתיים לפני יישום צבע יסוד.
2. יסוד שקוף פוליאוריתני ST0 39.
3. גימור שקוף מסדרה TCO 91XX.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



פוליאוריתן | ST039

יסוד

התזת איירלס	התזה רגילה	
214/215 (חורף) 250 (קיץ)	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
עד 5%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 215	021 / 215	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	214/215 (חורף) 250 (קיץ)	MAC 27	STO 39
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

MAC 27	STO 39
2.5 ליטר	5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב
תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

