

שקוף ע"ב מים | SWT190

יסוד

יסוד אקרילי חד-רכיבי שקוף על בסיס מים, בעל בעל כושר מילוי טוב על בסיס מים המשמש כשכבת יסוד לתשתיות עץ. מיועד ליישום אלקטרוסטטי בצורה אנכית.

יסוד SWT 190 משמש כיסוד למילוי וכיסוי גבוה לקבלת איכות גימור גבוהה בצביעה אלקטרוסטטית על תשתיות עץ הכוללות רהיטים, כסאות, רהיטי תינוקות, משקופים, דלתות, מדפים וכו'.

- קל לשיוף
- גמישות ועמידות טובה לאימפקט
- ייבוש מהיר
- מוצר תיקסוטרופי - מאפשר בניית עובי
- עמידות מכאנית טובה
- מתאים ליישום באקדח אוויר ואיירלס

גוון	שקוף
ברק	מט, משי
אחוז מוצקים ניפחי	32%
משקל סגולי	1.01
גרם למ"ר	150-200
כושר כיסוי (תיאורטי)	5-6 מ"ר לליטר
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	40 דקות
ייבוש למגע	60 דקות
ייבוש לצביעת גמר	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לצבוע ביסוד שקוף TWT140.
- חובה לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לשייף את פני שטח היסוד לפני יישום השכבה העליונה של הגמר. יש ליישם 1-2 שכבות של היסוד עם המתנה בין השכבות כ- 40 דקות.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את היסוד, להוסיף לו 10% מים ולערבב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. להמתין 5 דקות לאחר הערבוב לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה

שקוף ע"ב מים | SWT190

יסוד

התזת איירלס	התזה רגילה	
מים	מים	מדלל
עד 10%	10%	כמות דילול בנפח
מים	מים	מדלל לניקוי

התזה רגילה	
1.4-1.8 מ"מ	גודל דיזה
BAR 3-4	לחץ

יש לנקות ציוד התזה וכלים במים מהולים עם אצטון במידת הצורך.

200,5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות

בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

