

# אקרילי לבן | TCA 2X

# עליון

צבע עליון אקרילי דו-רכיבי, לבן/מגוון בגימור משי.

צבע המשמש לצביעת רהיטים במבחר גוונים וגימורים ברמות ברק שונות. מקנה לריהוט מראה עשיר ויוקרתי במגע עדין. יש ליישם את הצבע מעל יסוד פוליאוריטן לבן מסדרה SWA.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- כושר כיסוי גבוה
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות בשחיקה ובשריטות
- עמידות בפני כימיקלים
- מיועד גם לצביעת זכוכיות
- גימור חלק עם מגע עדין ואלסטיות מעולה

גוון	כל גווני מניפת RAL, ומניפת COLOR IS של נירלט. בהירים - TCA 2X, כהים - CFG 186
ברק	TCA 20- 20%, TCA 23- 50%, TCA 29- 5%.
אחוז מוצקים	53%
משקל סגולי	1.15
גרם למ"ר	100-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	7-10 מ"ר לק"ג
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	30 דקות
ייבוש למגע	2 שעות
ייבוש סופי	12 שעות
חיי תערובת	3-4 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש, נקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
  - יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הצבע על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד לבן מתאים מסדרה SWA 15-18 של נירלט. יש לוודא שפני השטח של היסוד נקיים ומשוויים לפני צביעת שכבת גמר עליון TCA 2X אקרילי של נירלט.

**הוראות ערבוב:** יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה, יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

#### מערכת צבע מומלצת:

1. איזולציה לבנה IB 320
2. יסוד לבן פוליאוריטני מסדרה SWA 15-18 או יסוד פוליאסטר לבן SPW 19
3. גימור אטום אקרילי TCA 2X

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש  
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה

# אקרילי לבן | TCA 2X

# עליון

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אויר.

התזת איירלס	התזה רגילה	
214 (חורף) 250 (קיץ)	214 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
עד 20%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.3-1.5 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	214 (חורף) 250 (קיץ)	MAC 213	עליון TCA
3-4 שעות	20%-30%	10%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

MAC 213	TCA
(1 ליטר)	1 ק"ג
(1 ליטר)	5 ק"ג
1 ליטר	10 ק"ג

## הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

## הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

## דילול:

## הוראות התזה:

## יחס ערבוב תערובת הצבע:

## גודל אריזה:

## הערות מיוחדות:

## אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה