

אקרילית לבנה | TCG 32

לכה

לכה אקרילית דו-רכיבית לבנה, בעלת ברק גבוה לשימוש חיצוני ופנימי כשכבה עליונה.

לכה המקנה לריהוט מראה מבריק ויוקרתי בגוון לבן. יש ליישם מעל יסוד מתאים מסדרת פוליאסטר SPW לבן של נירלט.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- כושר כיסוי גבוה
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות בשחיקה ובשריטות
- עמידות בפני כימיקלים
- מיועד גם לצביעת זכוכיות
- ניתן לגוון בגוונים בהירים

גוון	בסיס לבן. ניתן גם לגיוון בגוונים בהירים ממניפת RAL ומניפת color is של נירלט
ברק	100%
אחוז מוצקים ניפחי	54%
משקל סטלי	1.22
גרם למ"ר	100-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	5-6 מ"ר לק"ג
מסי' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה בשלבים. בין שכבות יש להמתין כ-5 דקות

ייבוש לאבק	60 דקות
ייבוש למגע	3 שעות
ייבוש סופי לאריזה	36 שעות
חיי תערובת	3-4 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה
- יש ליישם את הלכה על גבי תשתית הצבועה יסוד לבן פוליאסטר מתאים מסדרת SPW של נירלט. יש לוודא שפני השטח לפני יישום שכבת היסוד נקיים ומשווייפים. לאחר יישום שכבת יסוד, יש לצבוע בגמר עליון TCG 32 של נירלט.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:



אקרילית לבנה | TCG 32

לכה

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

התזת איירלס	התזה רגילה	
250	250	מדלל
20% טי	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.4 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	250	MAC 250 בלתי מצהיב	TCG 32
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

MAC 250	TCG 32
1 ק"ג (2.5 ליטר)	1 ק"ג
2.5 ליטר	5 ק"ג

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

הוראות יישום:

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה