

TCO 91XX

לכה

לכה פוליאוריתנית דו-רכיבית שקופה להגנה בפני שחיקה. לשימוש חיצוני ופנימי כשכבה עליונה. לכה המיועדת ליישום על רהיטי עץ ולצביעת פרקטים. לשימוש חיצוני ופנימי.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- עמידות גבוהה בסביבה חיצונית
- עמידות בשחיקה ובפני אימפקט ושריטות
- עמידות מכאנית טובה
- לכה שקופה צלולה
- קלה לשיוף
- גמישות גבוהה
- ייבוש מהיר
- ליישום בהתזה וברולר

גוון	שקוף צלול
ברק בשלוש דרגות	TCO9135-35%, TCO9150-50%, TCO9120-20%
אחוז מוצקים ניפחי	38%
משקל סגולי	0.97
גרם למ"ר	110-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	5-6 מ"ר לליטר
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	30 דקות
ייבוש למגע	90 דקות
ייבוש סופי לאריזה	24 שעות
יבוש סופי לשחיקה	48 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד שקוף פוליאסטר מתאים מסדרת STO של נירלט.
- יש לוודא שפני השטח נקיים ומשוויים. לאחר יישום שכבת היסוד, יש ליישם צבע גמר עליון TCO 91XX של נירלט.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

מערכת צבע מומלצת:

1. בייץ מסדרת STI חיצוני W/B.
 - בייץ ע"ב מים: יש להמתין כ-8 שעות לפני יישום צבע יסוד.
 - בייץ ע"ב טינר: יש להמתין כשעתיים לפני יישום צבע יסוד.
2. יסוד שקוף פוליאוריתני מסדרה STO (לשימוש חיצוני) או מסדרת יסוד STA (לשימוש פנימי)
3. גימור שקוף מסדרת TCO

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



TCO 91XX

לכה

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

התזת איירלס	התזה רגילה	
215 / 214 (חורף) 250 (קיץ)	215 / 214 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
עד 5%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 215	021 / 215	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.5-1.8 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	250 (קיץ) 215 / 214 (חורף)	MAC 71 בלתי מצהיב	TCO 91XX
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

MAC 71	TCO 91XX
5 ליטר	10 ליטר
12.5 ליטר	25 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

