

TCT 16X

לכה

לכה פוליאורייתנית דו-רכיבית שקופה, לשימוש פנימי.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

לכה המיועדת ליישום על רהיטי עץ בעלי נקבוביות פתוחות וחפצי אומנות. מתאימה במיוחד כשכבה עליונה בהתזה אלקטרוסטטית על מוצרי עץ מלא וכסאות מעוצבים.

- קלה לשיוף לקראת יישום שכבה נוספת
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות טובה בפני אימפקט ושריטות
- גמישות
- שקיפות צלולה
- מוצר תיקסוטרופי - מאפשר בניית עובי ליישום באקדח אוויר ואיירלס
- מתאים להתזה אלקטרוסטטית

גוון	שקוף צלול
ברק	TCG 13-100%, TCT 163-50% TCT 160-20%, TCT 161-30%, TCT 169-5%
אחוז מוצקים ניפחי	43%
משקל סגולי	0.95
גרם למ"ר	110-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	7-10 מ"ר לליטר
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	15 דקות
ייבוש למגע	35 דקות
ייבוש סופי לאריזה	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הלכה על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד שקוף מתאים מסדרת STA של נירלט.
- יש לוודא שפני השטח לפני יישום שכבת היסוד נקיים ומשוייפים. לאחר יישום שכבת יסוד, יש לצבוע בגמר עליון TCT 16XX של נירלט.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה עד 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.



נירלט
מקבוצת אינרם תעשיות בנייה

TCT 16X

לכה

התזת איירלס	התזה רגילה	
214 (חורף) 250 (קיץ)	214 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
עד 20%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.5 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	250 (קיץ) 214/215 (חורף)	MAC 250 בלתי מצהיב	TCT 16XX
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט או אצטון ממוחזר.

MAC 250	TCT 16XX
5 ליטר	10 ליטר
12.5 ליטר	25 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב
תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

