

פוליאוריתן | TCW

עליון

צבע עליון פוליאוריתני דו-רכיבי, בגימור משי, בסיס לבן (גוונים בהירים).

צבע המשמש לצביעת רהיטים במבחר גוונים וגימורים, ברמות ברק שונות. יש ליישם את הצבע מעל יסוד לבן פוליאוריתן מסדרה SWA.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- כושר כיסוי גבוה
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות בשחיקה ובשריטות
- עמידות בפני כימיקלים

גוון	כל גווני מניפת RAL, ומניפת COLOR IS של נירלט בהירים - TCW, כהים - TCC
ברק	TCW 29- 5%, TCW 20- 20%, TCW 23- 50% TCC 19 - 5%, TCC 10-20%, TCC 13-50%
אחוז מוצקים	66%
משקל סגולי	1.29
גרם למ"ר	100-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	7-10 מ"ר לק"ג
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה

20 דקות	ייבוש לאבק
1 שעה	ייבוש למגע
12 שעות	ייבוש סופי
3-4 שעות	חיי תערובת

- על המשטח הנצבע להיות יבש, נקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הצבע על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד לבן מתאים מסדרה SWA 15-18 של נירלט. יש לוודא שפני השטח של היסוד נקיים ומשוויפים לפני צביעת שכבת גמר עליון TCW פוליאוריתן של נירלט.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה, יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

מערכת צבע מומלצת:

1. איזולציה לבנה IB 320
2. יסוד לבן פוליאוריתני מסדרה SWA 15-18 או יסוד פוליאסטר לבן SPW 19
3. גימור אטום פוליאוריתני TCW

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אויר.

התזה רגילה	התזה איירלס	
התזה רגילה (חורף) 215/214 (קיץ) 250	התזה איירלס (חורף) 215/214 (קיץ) 250	מדלל
20%-30%	עד 5%	כמות דילול בנפח
021 / 215	021 / 215	מדלל לניקוי

התזה רגילה	התזה איירלס	
1.3-1.5 מ"מ	0.016" ומעלה	גודל דיזה
BAR 3-4		לחץ

בסיס	מקשה	מדלל	אורך חיי התערובת
עליון TCW	MAC 250	215/214 (חורף) 250 (קיץ)	
100%	50%	20%-30%	3-4 שעות

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

TCW	MAC 250
0.5 ק"ג	(5 ליטר)
1 ק"ג	(5 ליטר)
5 ק"ג	(5 ליטר)
10 ק"ג	5 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר יבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

