

פוליאוריתן | TCW 101

עליון

צבע עליון פוליאוריתני דו-רכיבי, בגימור משי, בסיס לבן (גוונים בהירים).

צבע המשמש לצביעת רהיטים במבחר גוונים וגימורים, ברמות ברק שונות. יש ליישם את הצבע מעל יסוד לבן פוליאוריתן מסדרה SWA.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- כושר כיסוי גבוה
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות בשחיקה ובשריטות
- עמידות בפני כימיקלים

גוון	כל גווני מניפת RAL, ומניפת COLOR IS של נירלט
ברק	TCW 101- 80%, 50%, 35%, 5%
אחוז מוצקים	73%
משקל סגולי	1.49
גרם למ"ר	100-140
כושר כיסוי (תיאורטי)	5-6 מ"ר לק"ג
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	20 דקות
ייבוש למגע	1 שעה
ייבוש סופי	12 שעות
חיי תערובת	3-4 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש, נקי משמונים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הצבע על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד לבן מתאים מסדרה SWA 15-18 של נירלט. יש לוודא שפני השטח של היסוד נקיים ומשוייפים לפני צביעת שכבת גמר עליון מסדרה TCW של נירלט.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה, יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסגן לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אויר. היישום בהתזה רגילה באמצעות אקדח אויר קוטר נחיר 1.5 לחץ כניסה 3-4 BAR.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



פוליאוריתן | TCW 101

עליון

התזת איירלס	התזה רגילה	
215/214 (חורף) 250 (קיץ)	215/214 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
5% טד	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 215	021 / 215	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.3-1.5 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	215/214 (חורף) 250 (קיץ)	MAC 250	עליון TCW
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

MAC 250	TCW
	1 ק"ג
	5 ק"ג
5 ליטר	10 ק"ג

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

