

פוליאוריתן מבריק | Tcw 4

עליון

לכה פוליאוריתנית עליונה דו-רכיבית, בגימור מבריק, בסיס לבן (גוונים בהירים).

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

לכה המשמשת לצביעת רהיטים במבחר גוונים וברמות ברק גבוהות. יש ליישם את הלכה מעל יסוד לבן פוליאסטר מסדרת SPW של נירלט.

- עמידות טובה בפני הצהבה
- כושר כיסוי גבוה
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות בשחיקה ובשריטות

גוון	בסיס לבן. מיועד לגוונים בהירים לפי מניפת COLOR IS של נירלט.
ברק	100%
משקל סגולי	1.4
אחוז מוצקים	70%
גרם למ"ר	130-160
כושר כיסוי (תיאורטי)	5-7 מ"ר לק"ג
שיטת יישום	התזה

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

ייבוש לאבק	20 דקות
ייבוש למגע	90 דקות
ייבוש סופי לאריזה	36 שעות

הכנת שטח:

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הלכה על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד לבן פוליאסטר מתאים מסדרת SPW של נירלט.
- יש לוודא שפני השטח של היסוד נקיים ומשווייפים, לפני צביעת שכבת גמר עליון Tcw 4 של נירלט.

הוראות יישום:

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.



פוליאוריתן מבריק | TCW 4

עליון

התזת איירלס	התזה רגילה	
252 / 250 (קיץ)	252 / 250 (קיץ)	מדלל
20%-30%	20%-30%	כמות דילול בנפח
021 / 215	021 / 215	מדלל לניקוי

התזת איירלס	התזה רגילה	
0.016" ומעלה	1.4 מ"מ	גודל דיזה
	BAR 3-4	לחץ

אורך חיי התערובת	מדלל	מקשה	בסיס
	252 / 250 (קיץ)	MAC 245	עליון מבריק TCW 4
3-4 שעות	20%-30%	50%	100%

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט.

MAC 245	TCW 4
(2.5 ליטר)	1 ק"ג
2.5 ליטר	5 ק"ג

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

יחס ערבוב תערובת הצבע:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

