

פוליאוריתנית | TS 029

לכה

לכה פוליאוריתנית דו-רכיבית שקופה, לשימוש פנימי.

לכה המיועדת ליישום על רהיטי עץ בעלי נקבוביות פתוחות וחפצי אומנות. מתאימה במיוחד כשכבה עליונה על מוצרי עץ מלא וכסאות מעוצבים וכו'.

- קלה לשיוף לקראת יישום שכבה נוספת
- חוזק מכאני גבוה
- עמידות טובה בפני אימפקט ושריטות
- גמישות
- שקיפות צלולה
- מוצר תיקסטורפי - מאפשר בניית עובי ליישום באקדח אוויר ואירלס

גוון	שקוף צלול
ברק	TS 029-10%, TS 029-30%, TS 029-50%
אחוז מוצקים ניפחי	43%
משקל סגולי	0.94
גרם למ"ר	110-130
כושר כיסוי (תיאורטי)	7-10 מ"ר לליטר
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	15 דקות
ייבוש למגע	35 דקות
ייבוש סופי לאריזה	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם את הלכה על גבי תשתית הצבועה בצבע יסוד שקוף מתאים מסדרת S של נירלט.
- יש לוודא שפני השטח לפני יישום שכבת היסוד נקיים ומשוייפים. לאחר יישום שכבת יסוד, יש לצבוע בגמר עליון TS 029 של נירלט.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את הבסיס, להוסיף לו את המקשה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להוסיף עד 30% מדלל עד לצמיגות הרצויה. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה עד 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אוויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



פוליאוריתנית | TS 029

לכה

דילול:

התזה רגילה	התזה איירלס	
214 (חורף) 250 (קיץ)	214 (חורף) 250 (קיץ)	מדלל
20%-30%	עד 20%	כמות דילול בנפח
021 / 214	021 / 214	מדלל לניקוי

הוראות התזה:

התזה רגילה	התזה איירלס	
1.5 מ"מ	0.016" ומעלה	גודל דיזה
BAR 3-4		לחץ

יחס ערבוב תערובת הצבע:

בסיס	מקשה	מדלל	אורך חיי התערובת
TS 029	H 090	250 (קיץ) 214/215 (חורף)	
100%	50%	20%-30%	3-4 שעות

לאחר הדילול יש לבצע ערבוב מושלם ולהמתין 5 דקות לפני תחילת הצביעה.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 021 של נירלט או אצטון ממוחזר.

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

TS 029	H 090
10 ליטר	5 ליטר

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

