

לבן ע"ב מים | TWP 601

עליון

עליון לבן אקרילי חד רכיבי על בסיס מים, מיועד ליישום אלקטרוסטטי בצורה אנכית.

משמש לצביעה פנימית באיכות גימור גבוהה בצביעה אלקטרוסטטית על תשתיות עץ הכוללות רהיטים, כסאות, רהיטי תינוקות, משקופים, דלתות, מדפים וכו'. משמש לצביעה במבחר גוונים וגימורים שונים ברמות ברק שונות מעל יסוד לבן על בסיס מים מסדרה SPW.

- כושר כיסוי גבוה
- גמישות ועמידות טובה לאימפקט
- ייבוש מהיר
- מוצר תיקסטורופי - מאפשר בניית עובי
- חוזק מכאני גבוה
- מתאים להשמה באקדח אוויר ואירלס
- עמידות בשחיקה ובשריטות

גוון	200 גווני מניפת RAL, 1500 גווני מניפת IS ועוד
ברק	מט-משי 20%
אחוז מוצקים	36%
משקל סגולי	1.10
גרם למ"ר	120-150
כושר כיסוי (תיאורטי)	6-8 מ"ר לק"ג
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה

ייבוש לאבק	30 דקות
ייבוש למגע	שעה אחת
ייבוש לאריזה	12 שעות

- על המשטח הנצבע להיות יבש ונקי משמנים, אבק, דבקים וכל חומר אחר.
- יש לשייף את המשטח לפני הצביעה.
- יש ליישם ע"ג תשתית צבועה בצבע יסוד לבן מתאים מסדרה SPW 191 של נירלט.
- יש לוודא שפני השטח של היסוד נקיים ומשוויים לפני צביעת הגמר עליון TWP 601 של נירלט.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את היסוד, להוסיף לו 10% מים ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה והומוגנית. יש להמתין 5 דקות לאחר הערבוב ולסנן לפני תחילת הצביעה.

מערכת צבע מומלצת:

1. יסוד לבן פוליאוריטני מסדרה SWA 15/18 או יסוד לבן על בסיס מים מסדרה TCW 191
2. גימור אטום אקרילי TWP 601

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה לא תעלה על 35°C. יש לדאוג ליישום הצבע בסביבה נקייה וחדר צבע סגור עם שאיבת אויר.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:



לבן ע"ב מים | TWP 601

עליון

התזת איירלס	התזה רגילה	מדלל
מים	מים	
עד 10%	10%	כמות דילול בנפח
מים	מים	מדלל לניקוי

התזה רגילה	גודל דיזה
1.5 מ"מ	
BAR 3-4	לחץ

יש לנקות ציוד התזה וכלים במים מהולים עם אצטון במידת הצורך.

200,5 ק"ג

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

דילול:

הוראות התזה:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



נירלט

מקבוצת אינרם תעשיות בנייה