

G-421

צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת בשכבה אחת - עמידות חיצונית, רגילה מתחאים לסיגמנטים: קונסטרוקציות למתכת, צנרת סביבה: C4-C3

הכנות השטח:

- בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבות האבץ
- בידית הצורן ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ
- אין לצבע על גילון פטע, או במקומות בהם אין אדרזהיה בין שכבות הגילון
- הסרת שומנים בעזרת ממסים אורגני או לחילופין באמצעות דטרוגנט חם בהתחזה
- טיפול מידי לחיסපום פני השטח לפי 4-12944-050
- ניקי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק
- יש להקפיד על שימוש בכפפות בהתקaar הכנות השטח

צביעה:

איבוק בשיטה אלקטו-סטטית של אבקה מתוצרת אוניברקול:

- סדרה 7000 - פוליאסטיר
עובי מומלץ: **מ.00-100-80**
- גון ומורם: גוון לפי דרישת המזמין ובהתאם למתקן אוניברkol

קליה:

בהתאם להוראות היישום של אוניברkol המופיעות במפרט המוצר באתר אוניברkol או על גבי אריזת המוצר.

אריזה:

בהתאם למוצר ולדרישות המזמין

בקרת איכות:

- גון - ויזואלי
- בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים במצב
- בדיקה מדגמית של עובי הצבע
- בדיקת אדרזהיה בעזרת מסרט

הערות:

יש לדרש אישור הסמוכה של אוניברkol לכצבעה המיישמת.
គומלץ לדרש מהפעל המילוי - להימנע מקרור הפלדה המגולוונת בעזרת נזל קוור (סודיום די כרוםט)
עבור מוצרים המיועדים לאיבוק.
למתקני שעשוים וספורט ניתן לקבל עמידות לפי ת"י 562 עפ"י דרישת הליקוי.

