

צבע יסוד | אוניקוט עשיר אבץ

צבע עשיר אבץ, חד רכיבי להגנה גלוונית על מתכת.

■ תאור המוצר:

משמש כצבע היוצר ציפוי רציף של אבץ מתכתי המגן על המתכת במגנטון גלווני. מיועד לתיקוני גיליון לאחר ריתוך ובמקומות בהם נפגע הגליון.

■ שימושים:

- מתאים לתיקוני גיליון.
- מספק הגנה אנטיקורוזיבית מעולה.
- ניתן לצבוע מעליו צבעי יסוד ועליון חד רכיבים.

■ יתרונות:

■ נתונים טכניים:

גוון	אפור
ברק	מט
אחוז מוצקים בנפח	45±2%
תכולת אבץ בפילם היבש (משקלית)	92%
עובי שכבה מומלץ רטוב	110 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	50 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	9 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 50 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה רגילה, הברשה

למגע	20 דקות
לעבודה	40 דקות
מינ' זמן בין שכבות	40 דקות
מקס' זמן בין שכבות	ללא הגבלה (בהתאם לפני השטח)

■ זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C :

ברזל/פלדה: יש לבצע השחזה והחלקה של כל הריתוכים, לנקות את המשטח משמנים, אבק וזיהומים אחרים ולבצע ניקוי מכני לדרגת st-3 לפי תקן ISO 8501-1.

■ הכנת שטח:

כאשר מבצעים תיקוני גיליון יש לוודא כי המשטח נקי משמנים, זיהומים ומלחי אבץ.

יש לערבב היטב בעזרת בוחש מכני את הצבע עד לקבלת הומוגניות ואחידות מלאה של הצבע. לאבץ נטייה לשקוע לתחתית המיכל, יש לוודא כי לא נשאר משקע בתחתית לאחר הבחשה.

■ הוראות יישום:

מינימום זמן לשכבה הבאה: 40 דקות ב- 25°C.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 10-40°C. טמפרטורת המשטח בין 10-40°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). טמפרטורת החומר בזמן צביעה 10-35°C. יש להגביל את הצביעה בהברשה לשטחים קטנים ולתיקונים בלבד. יש להמנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

צבע יסוד | אוניקוט עשיר אבץ

התזה רגילה	הברשה	
032	032	מדלל
10% טד	10% טד	כמות דילול בנפח
032	032	מדלל לניקוי

דילול:

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הערות מיוחדות:

יש לנקות את הכלים וציוד הצביעה באמצעות מדלל 032.

2 ליטר

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאזור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

