

ST-231 צביעת מוצרים מפלדה שחורה בשכבה אחת - עמידות חיצונית, רגילה

סביבה: C3-C4 מתאים לסיגמנטים: קונסטרוקציות למתכת, צנרת, דלתות

הכנת השטח:

מכני	כימי: ברזל פוספט / אבץ פוספט
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני, לחלופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה	הסרת שומנים וזיהומים באמצעות דטרגנט חם בהתזה או בטבילה
טיפול מכני להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה Sa-2.5 לפי התקן 1-ISO 8501 או SSPC-SP 10. דרגת חספוס RZ 25-50 לפי ISO 8503-2.	פסיבציה בהתזה של ברזל פוספט או אבץ פוספט
ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק	שטיפה במים מטופלים (D.I)
-	ייבוש המוצר בתנור - עד 100°C בתהליך רציף

צביעה:

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה מתוצרת אוניברקול:

- סדרה 7000 - פוליאסטר

עובי מומלץ: 100-60

גוון ומרקם: גוון לפי דרישת המזמין ובהתאם למק"ט אוניברקול

קלייה:

בהתאם להוראות היישום של אוניברקול המופיעות במפרט המוצר באתר אוניברקול או על גבי אריזת המוצר.

אריזה:

בהתאם למוצר ולדרישות המזמין

בקרת איכות:

- גוון - ויזואלי
- בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
- בדיקה מדגמית של עובי הצבע.
- בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט

הערות:

יש לדרוש אישור הסמכה של אוניברקול למצבעה המיישמת. למתקני שעשועים וספורט ניתן לקבל עמידות לפי ת"י 562 על פי דרישת הלקוח