

צביעת קונסטרוקציות שלא ניתנות לצביעה באבקה ואשר משולבות במבנה הצבוע בצבע אבקה ברזל שחור, מגולוון

הכנת השטח:

ברזל שחור:

- יש להסיר מהשטח המיועד לתיקון לכלוך, אבק ושומנים על ידי ניגוב עם מטלית בד נקייה ספוגה במדלל 100-4
- התזת גרגרים אברזיביים לדרגת ניקוי SA2.5
- ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק

ברזל מגולוון או אחר ריתוך:

- השחזה מקומית של האזור המרותך
- הסרת גיצים, צבע שרוף ומפויח, לכלוך ו/או כל גוף זר אחר
- ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק

צביעה:

מוצרים	עובי יישום עבור אווירה קורוזיבית עד C3	עובי יישום עבור אווירה קורוזיבית עד C4	עובי יישום עבור אווירה קורוזיבית עד C5-I/M
יסוד			
אפוקסי HB55	50µ	50µ	50µ
אפוקסי כל	-	120µ	200µ
עליון:			
אוניקריל	60µ	50µ	50µ

- גוון נמרקם בהתאם לציפוי האבקה
- יש להמתין 6 שעות עד ליישום בשכבה העליונה (בטמפ' 25°C)
- יש להניח לייבוש כ-12 שעות (בטמפ' 25°C)

הערות:

- אין אפשרות לקבל אחידות דהייה של הצבע הרטוב לתיקונים- וציפוי האבקה המקורי
- יש לעיין בדפים הטכניים המצורפים של הצבע הרטוב לתיקונים לפני ביצוע העבודה
- יש לבצע את כל שלבי הכנת השטח לפני הצביעה בצבע רטוב וזאת על מנת להבטיח הידבקות מושלמת של הצבע הרטוב למשטח