

## תיקונים בצבע רטוב על אבקה

### הכנת השטח:

ברזל שחור:

- יש להסיר מהשטח המיועד לתיקון לכלוך, אבק ושומנים על ידי ניגוב עם מטלית בד נקייה ספוגה במדלל 100-4
- יש לחספס את איזור התיקון בעזרת נייר לטש מספר 60
- ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק

### צביעה:

- עבורשטחים קטנים עד 5-6 סמ"ר ניתן ליישם בהברשה עבור שטחים גדולים מומלץ ליישם בהתזה
  - שכבה ראשונה של אפוקסי דו רכיבי מסוג "אפוקסי HB 55" בגוון אפור ובעובי של כ-40 מיקרון לפי הוראות היצרן
  - להמתין 6 שעות ליישום השכבה העליונה (בטמפ' 25°C)
- שכבה עליונה, ליישם בהברשה או בהתזה צבע פוליאוריטני דו רכיבי מסוג "אוניקריל" עד כיסוי מושלם בעובי מינימאלי של 40 מיקרון לפי הוראות היצרן
  - יש לוודא חפיפה של 5 ס"מ לפחות על הצבע הישן
  - יש להניח לייבוש כ-12 שעות (בטמפ' 25°C)
  - גוון, ברק ומירקם בהתאם לציפוי האבקה
  - במידה ומיישמים שתי שכבות "אוניקריל", זמן המתנה בין השכבות 12 שעות (בטמפ' 25°C)

### הערות:

- תיקונים לאבקות בגימור טקסטורה יבוצעו בצבע רטוב בתואם בגוון ובברק לציפוי האבקה המקורי
- צביעה בהברשה או בגלילה עלולה לפגוע במרקם הצבע
- אין אפשרות לבצע התאמה מושלמת של צבע רטוב לתיקונים (גוון, ברק, מרקם וגימור מתכתי) לציפוי האבקה המקורי או הקיים בשטח
- אין אפשרות לקבל אחידות דהייה של הצבע הרטוב לתיקונים, וציפוי האבקה המקורי
- יש לעיין בדפים הטכניים המצורפים של הצבע הרטוב לתיקונים לפני ביצוע העבודה
- יש לדאוג שהמשטח המיועד לתיקון יכול גם חפיפה של כ-3-2 ס"מ עם ציפוי האבקה
- יש לבצע את כל שלבי הכנת השטח לפני הצביעה בצבע רטוב וזאת על מנת להבטיח הידבקות מושלמת של הצבע הרטוב למשטח ולאבקת הצבע