



צבע עליון | DTC מולטילק

צבע עליון סינטיטי, מבריק (רמת ברק 90%), ליישום בהתזה, מהיר ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה במיוחד.

מתאים לצביעת קונסטרוקציות מתכת, משאיות ומשטחי פלדה לקבלת מראה מבריק ועמידות בתנאי חוץ. מתאים ליישום בסביבה עירונית ותעשייתית. מיועד ליישום על גבי תשתית צבועה בצבע יסוד סינטיטי. צבע יסוד מומלץ: יסוד מהיר ייבוש או יסוד פנולי 503 של נירלט.

גימור חלק בעל ברק גבוה במיוחד, עמידות UV גבוהה במיוחד. מאפשר צביעה ללא נזילות, נח ליישום ומהיר ייבוש, מאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	200 גווני מניפת RAL
ברק	מבריק (רמת ברק 90%)
אחוז מוצקים בנפח	54%
עובי שכבה מומלץ רטוב	75 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	40 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	13 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזה רגילה, התזה באיירלס

למגע	30 דקות
לעבודה	4 שעות
מינ' זמן בין שכבות	עד 2.5 שעות לאחר יישום שכבה ראשונה, או לאחר 12 שעות
ייבוש סופי	24 שעות

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

יש לצבוע על גבי תשתית צבועה בצבע יסוד מתאים (יסוד מהיר ייבוש או יסוד פנולי 503 של נירלט), בתנאי שפני השטח שלמים ונקיים מאבק ומכל גוף זר אחר.

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש, ניתן ליישם את הצבע באמצעות התזה רגילה, התזה באיירלס או בהברשה (לשטחים קטנים בלבד).

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C. (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

הכנת שטח:

הוראות יישום:

צבע עליון | DTC מולטילק

דילול:

התזה רגילה	התזה איירלס	מדלל
מדלל 032 של נירלט	מדלל 032 של נירלט	
עד 20%	עד 10%	
032 של נירלט (או 021 של נירלט)	032 של נירלט (או 021 של נירלט)	מדלל לניקוי

הוראות התזה:

התזה רגילה	התזה איירלס	יחס דחיסה
-	1:28	
1.6 מ"מ ומעלה	0.017 אינץ' ומעלה	גודל דיזה
3-4	-	לחץ (אטמ')

הוראות ניקוי:

מיד עם סיום הצביעה יש לנקות את הכלים עם מדלל 032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט).

מערכות צבע מומלצות ליישום בסביבות קורוזיביות C2-C3:

מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2
יסוד מהיר יבוש	40 מיקרון יבש
עליון DTC מולטילק	40 מיקרון יבש

פלדה מגולוונת בסביבה קורוזיבית בינונית C3:

מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית בינונית C3
יסוד פנולי 503	שתי שכבות 40 מיקרון יבש כל-אחת
עליון DTC מולטילק	40 מיקרון יבש

גודל אריזה:

4.5 ליטר, 18 ליטר

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל קריר יבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

