

צבע יסוד עליון + DTM חלק

צבע אקרילי חד-רכיבי המהווה יסוד ועליון במוצר אחד, מיועד לצביעה ישירה על מתכות שונות כולל מתכת מגולוונת. מותאם לצביעת פנים וחץ, בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד, בעל עמידות גבוהה בתנאים חיצוניים, מתייבש במהירות ומגן על המתכת בפני החלדה.

מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. ניתן ליישום ישיר על מתכת מגולוונת, וכן על פלדה או פח שחור עם הכנת שטח מתאימה.

צבע יסוד ועליון במוצר אחד. מהיר ייבוש, קל ליישום, ובעל עמידות חיצונית מעולה. ניתן ליישום עד 80 מיקרון יבש בשכבה אחת.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	מניפת RAL ו-700 גוני מניפת נירלט הבהירים
ברק	משי
אחוז מוצקים בנפח	40±5
עובי שכבה מומלץ רטוב	100-200 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	40-80 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	10 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה, התזה באיירלס

למגע	15 דקות
לעבודה	4 שעות
מיני' זמן בין שכבות	4 שעות

זמני ייבוש
בטמפ' של 25°C:

ברזל שחור: יש להסיר לכלוך, אבק ושמינים בעזרת מדלל 021 (או מדלל 032 של נירלט). יש לבצע ניקוי אברזיבי לדרגת SA2.5 בהתאם לתקן ISO8501/1 או הסרת חלודה רופפת לדרגת ST3.

פלדה מגולוונת/אלומיניום: יש להסיר שמינים בעזרת מדלל 021 (או מדלל 032 של נירלט), לבצע חיספוס קל של פני השטח (באמצעות ניקוי גרגירים אברזיבי או ציוד מכני מתאים) עד הורדת הברק.

בצביעה על תשתית צבועה: יש לבדוק שפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמינים וכל לכלוך אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע רופפות.

נדרש ליישם את הצבע בפניה נסתרת טרם הצביעה, ע"מ לוודא היצמדות החומר למשטח הספציפי.

הכנת שטח: [לפני הצביעה]

הוראות ערבוב: יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש.

הוראות יישום:

יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח. ניתן ליישם שכבה נוספת על-פי הצורך לאחר 4 שעות.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחץ כאשר צפוי גשם או סופת חול. אינו מתאים למגע עם אטמים אלסטומרים כגון: אטמי דלתות, חלונות ומשקופים.



צבע יסוד עליון + DTM חלק

דילול:

התזה רגילה	התזה רגילה	התזה רגילה	התזה רגילה
מדלל 032 של נירלט	מדלל 032 של נירלט	מדלל 032 של נירלט	מדלל 032 של נירלט
עד 10%	עד 20%	עד 10%	עד 10%
מדלל 032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	מדלל 032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	מדלל 032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)	מדלל 032 של נירלט (או מדלל 021 של נירלט)

הוראות התזה:

התזה רגילה	התזה רגילה	התזה רגילה
יחס דחיסה	-	1:28
גודל דיזה	1.7 מ"מ ומעלה	0.017 אינץ' ומעלה
לחץ (אטמ')	4	-

הוראות ניקוי:

מיד עם סיום הצביעה, יש לנקות ציוד התזה וכלים עם מדלל 032 (או מדלל 021 של נירלט).

מערכת צבע מומלצת ליישום בסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש)
יסוד	DTM+ חלק	40 מיקרון
עליון	DTM+ חלק	40 מיקרון

גודל אריזה:

0.75, 2.5, 4.5, 18 ליטר

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:
24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.
הוראות בטיחות:
לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאווור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

