

צבע לסימון דרכים פורמולה 1 לבן

גלון 5 ליטר - 66590001011050
פח 18 ליטר - 66590001011180

צבע אקרילי לסימון דרכים, בעל יבוש מהיר, עמיד בפני שחיקה גבוהה וכולט בתנאי שטח קשים.

תאור המוצר:

מתאים לסימון כבישים ודרכים מצופים אספלט: מיועד לצביעת סימוני כביש ומעברי חצייה, צידי כבישים, מדרכות ודרכי גישה, מגרשי חנייה, אולמות ייצור ועוד.

שימושים:

בעל יבוש מהיר וכושר הידבקות גבוה. עמיד בשחיקה גבוהה ומוכן לשימוש ללא צורך בדילול. מאפשר יישום חומר סימון ברמה B לפי דרישות הוועדה הבין-משרדית, כאשר מיושם בהתאם למפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" במסמך זה.

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	לבן
ברק	מט
אחוז מוצקים בנפח	50-55%
עובי שכבה מומלץ רטוב	500 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	250 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	2 מ"ר/ליטר, לשכבה בעובי 250 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה
תקופת שירות	חצי שנה (ע"ג הכנת שטח מתאימה)

מתאים לת"י 1871. חומר סימון חד רכיבי אקרילי המיושם בכמות של 750 גר/מ"ר, יחד עם כדוריות זכוכית ECHOSTAR-5 תוצרת SOVITEC, המיושמות בכמות 400 גר/מ"ר; תכונות התפקוד לאחר שחיקה של P6 מעברי גלגל (בהתאם לגלגל נע) ויישום על משטח בעל עומק מרקם R4 Q5 B5 S2:RG2. בהתאם מסווג כצבע ברמה B.

תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים:

35°C 70% RH	25°C 50% RH	
9-12 דקות	10-15 דקות	למגע
25 דקות	30 דקות	לפתיחת תנועה

זמני יבוש:

יש לנקות את פני השטח משמנים, אבק וכל לכלוך אחר לפני הצביעה.

הכנת שטח:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן לפזר כדורי זכוכית בשיעור של 400 גר' למ"ר ע"ג הצבע הרטוב כדי להגביר את הנראות בלילה. יש להשתמש בכדוריות מסוג ECHOSTAR-5 מתוצרת SOVITEC. להתאמה לדרישות הוועדה הבין-משרדית יש ליישם כמפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" שלעיל.

הוראות יישום:

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 7-35 מעלות צלסיוס (לפחות 3 מעלות צלסיוס מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כשהמשטח רטוב, כאשר צפוי גשם או סופת חול.

תאריך עדכון: 9/16



צבע לסימון דרכים פורמולה 1 לבן

הצבע מוכן לשימוש.

דילול:

יש לנקות ציוד גלילה, הברשה, התזה וכלים לפני התקשות הצבע במדלכל 023 של נירלט.

הוראות ניקוי:

5 ליטר, 18 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

**אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:**

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאווור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

תאריך עדכון: 9/16



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

