

צבע פוליאוריתני | נירופאסט AC

צבע פוליאוריתני דו רכיבי מהיר ייבוש, מכיל אבק פוספט. משמש כיסוד ועליון במערכות צבע המיועדות להקנות עמידות גבוהה לתנאים קורוזיביים ולקרנת UV.

משמש כצבע יסוד ועליון בשכבה אחת במערכת אנטיקורוזיבית המספקת הגנה ועמידות באוויר קורוזיביות שונות כגון מפעלים, מבני מתכת, מיכלים, צנרת, מבנים ימיים, גשרים וקונסטרוקציות מתכת שונות. מיועד לשימוש פנים וחוצץ.

- עמידות חיצונית ואנטיקורוזיבית מצויינת
- שמירת גוון וברק מצויינת
- מהיר ייבוש
- הדבקות מצויינת לברזל ולגיליון
- מתאים במיוחד לשימוש במצבקות
- ניתן ליישם שכבה נוספת ללא הגבלת זמן
- ניתן ליישם 80-120 מיקרון יבש בשכבה אחת

גוון	גוויי מניפת RAL
ברק	משי
אחוז מוצקים בנפח	55±2%
עובי שכבה מומלץ רטוב	150-220 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	80-120 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	7 מ"ר לליטר בעובי שכבה של 80 מיקרון
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזה רגילה ואיירלס

למגע	30 דקות
לעבודה	3 שעות
מיני' זמן בין שכבות	4 שעות
מקסי' זמן בין שכבות	אין הגבלה

לפני הצביעה, על המשטח להיות נקי ויבש לחלוטין וללא קילופים וחלקים רופפים. **ברזל/פלדה:** יש לבצע השחזה והחלקה של כל הריטוכים ולנקות את המשטח משמנים, אבק וזיהומים אחרים ולבצע ניקוי אברזיבי לדרגת Sa-2.5 לפי תקן ISO 8501-1. **פלדה מגולוונת:** יש להסיר שמנים וזיהומים בעזרת מטלית ספוגה במדלל 032 ותחמוצות אבק בעזרת שיוף מכאני. מומלץ לבצע ניקוי אברזיבי קל. יש לוודא הסרת הברק ומלחי האבק מהגליון.

הוראות ערבוב: יש לבחוש היטב את חלק א', להוסיף לו את חלק ב' ולערבב היטב. יישום בהתזה רגילה או התזת איירלס. הברשה או רולר, לתיקונים מקומיים בלבד.

יחס ערבוב נפחי: חלק א' - 9, חלק ב' - 1

זמן עבודה לאחר ערבוב: 5 שעות

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת המשטח בין 40°C-7 (לפחות 3°C מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כשהמשטח רטוב, כאשר צפוי גשם או סופת חול.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

צבע פוליאוריתני | נירופאסט AC

התזה רגילה	התזה רגילה	הברשה/רולר	מדלל
032	032	032	032
במידת הצורך עד 10%	במידת הצורך עד 15%	במידת הצורך עד 10%	במידת הצורך עד 10%
032/110	032/110	032/110	032/110

דילול:

התזה רגילה	התזה רגילה	התזה רגילה
1:45 ומעלה	1:45 ומעלה	1:45 ומעלה
0.015-0.019 אינץ'	0.015-0.019 אינץ'	0.015-0.019 אינץ'
5-6	5-6	5-6

הוראות התזה:

כלים יש לנקות מיד לאחר השימוש במדלל 032 או 110 של נירלט.

מארז	חלק א'	חלק ב'
5 ליטר	4.5 ליטר	0.5 ליטר
18 ליטר	16.2 ליטר	1.8 ליטר

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים (חלק א') ו-12 חודשים (חלק ב') במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

