

ציפוי אפוקסי | נירוגארד SFN

תאור המוצר:

צבע אפוקסי נובולק, דו רכיבי, נטול מדללים.

שימושים:

משמש לציפוי פנימי של מיכלים ומאצרות, למטרות איחסון מדללים, ממסים שונים ונגזרות נפט. להגנה בפני מגע של כימיקלים, חומצות ובסיסים שונים.

יתרונות:

- מתאים לאיחסון מדללים, נגזרות נפט, מי שפכים, מי ים וכו'.
- עמיד במגע עם כימיקלים, חומצות ובסיסים שונים.
- בעל מראה חלק ומבריק.
- קל לניקוי.
- ניתן ליישום באיירלס ובהברשה.

נתונים טכניים:

גוון	לבן
ברק	מבריק
אחוז מוצקים בנפח	100%
עובי שכבה מומלץ רטוב	שתי שכבות של 200 מיקרון כל אחת
עובי שכבה מומלץ יבש	שתי שכבות של 200 מיקרון כל אחת
כושר כיסוי תאורטי	2.5 מ"ר לליטר בעובי שכבה של 400 מיקרון
מס' שכבות מומלץ	2 שכבות מינימום
שיטת יישום	התזת איירלס, הברשה (לצביעה מקומית ונקודתית)

זמני ייבוש בטמפ' של 20°C:

למגע	4 שעות
מיני זמן בין שכבות	6 שעות
מקסימום בין שכבות	עד 48 שעות
לחשיפה לכימיקלים	שבוע
חיי תערובת	חצי שעה

הכנת שטח:

לפני הצביעה יש לבצע הכנת שטח לפי הפירוט להלן, ולאחר מכן יש להקפיד להסיר שמנים, אבק, לכלוך, מלחים וחלקים רופפים. **פלדה:** ניקוי גרגרים אברזיבי לדרגה Sa 2.5, לפי תקן ISO 8501/1. **בטון:** ניתן ליישום על נירופלור של נירלט או אחרת, עפ"י המלצת יועץ טכני של נירלט. יש להקפיד ליישם נירוגארד SFN רק על גבי בטון שעבר אשפחה מלאה.

הוראות יישום:

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את שני החלקים באמצעות מערבבל מכני.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:

טמפרטורת המשטח בין 5-50°C (לפחות 3°C מעל נקודת הטל). בטמפ' נמוכות יש לוודא שהמשטח יבש ונקי. טמפרטורת הצבע לאחר ערבוב - 15°C לפחות אחרת נדרש דילול נוסף. יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כשהמשטח רטוב, כאשר צפוי גשם או סופת חול.

דילול:

הצבע מוכן לשימוש.

ציפוי אפוקסי | נירוגארד SFN

התזת איירלס	
יחס דחיסה	1:45 ומעלה
גודל דיזה	0.021-0.023 אינץ
לחץ (אטמ')	5-6

הוראות התזה:

כלים יש לנקות מיד לאחר השימוש במדלל 100-4 של נירלט.

הוראות ניקוי:

מארז	חלק א	חלק ב
16 ליטר	11.1 ליטר	4.9 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים וטווח טמפרטורה של 15-30°C במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

**אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:**

