



צבע עליון | נירוגלס

צבע פוליאוריתני פוליאסטר-אליפטי, דו-רכיבי בעל עמידות גבוהה ביותר בתנאים קורוזיביים וקרינת UV.

משמש כצבע עליון במערכת אפוקסי-פוליאוריתני אנטיקורוזיבית המספקת הגנה ועמידות באווירות קורוזיביות שונות כגון מפעלים כימיים ופטרוכימיים, מבני מתכת, מיכלים, צנרת, מבנים ימיים, גשרים, משטחי בטון וקונסטרוקציות מתכת שונות. מיועד לשימוש פנים וחוץ. לא מומלץ לגיוונים של גוונים מטאליים.

- עמידות חיצונית מצוינת בסביבה תעשייתית וימית
- שמירת גוון וברק מצוינת
- גמיש, קשה ובעל עמידות מעולה לשחיקה
- ניתן ליישם שכבה נוספת ללא הגבלת זמן
- ניתן ליישם 80 מיקרון יבש בשכבה אחת

גוון	גוון RAL
ברק	מבריק, משי, מט
אחוז מוצקים נפחי	52%±2%
עובי שכבה רטוב מומלץ	100 מיקרון
עובי שכבה יבש מומלץ	52 מיקרון
כושר כיסוי (תיאורטי)	10 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 52 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, רולר, התזה רגילה והתזה איירלס

למגע	20 דקות
לעבודה	4 שעות
מינימום זמן בין שכבות	6 שעות
מקסימום זמן בין שכבות	אין הגבלה
חיי תערובת	4 שעות

יש לצבוע ע"ג יסוד מתאים כגון HB55, אפוקסי כל, אפוקל 331, אפוקסי עשיר אבץ או יסוד אחר המומלץ על ידי יועץ נירלט.

הוראות ערבוב: יש לבחוש היטב את חלק א', להוסיף לו את חלק ב' ולערבב היטב.

יחס ערבוב נפחי: א:ב 1:4

חיי תערובת: עד 4 שעות

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:

טמפרטורת הסביבה בין 7-40°C (טמפ' המשטח צריכה להיות לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

צבע עליון | נירוגלס

התזה רגילה	התזה איירלס	הברשה/רולר	מדלל
110	110	110	110
עד 10% לפי הצורך	עד 5% לפי הצורך	עד 10% לפי הצורך	כמות דילול בנפח
110	110	110	מדלל לניקוי

דילול:

התזה רגילה	התזה איירלס	יחס דחיסה
-	1:28 או יותר	-
1.4-2.0 מ"מ	0.015" - 0.021"	גודל דיזה
3-4		לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

מיד עם סיום הצביעה יש לנקות ציוד התזה וכלים עם מדלל 110 של נירלט.

הוראות ניקוי:

מארז	חלק א'	חלק ב'
5 ליטר	4 ליטר	1 ליטר
18 ליטר	14.4 ליטר	3.6 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים (חלק א') ו-12 חודשים (חלק ב'), במקום מוצל וקריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

הערות מיוחדות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאאורר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

