



צבע עליון | אוניספיד

צבע עליון דו-רכיבי פוליאוריתני אליפטי, מהיר ייבוש, בעל כושר הידבקות גבוה. עמיד ב-UV, לשימוש פנימי וחיצוני.

מתאים כצבע עליון במערכת צבע למתכת או בטון, הכוללת שכבת יסוד של צבע דו רכיבי על בסיס אפוקסי כדוגמת אפוקסי כל או 55HB של נירלט. (המוצר אושר ונמצא בשימוש שוטף אצל לקוחות מובילים בתעשייה).

מתאים במיוחד ליישום בהתזת איירלס, ייבוש מהיר, הידבקות טובה ומהירה, עמידות גבוהה בתנאים קורוזיביים קשים כחלק ממערכת צבע אנטיקורוזיבית, עמיד בתנאי מזג אוויר קשים, במבחר גוונים וגימורים.

גוון	200 גווני מניפת RAL
ברק	מבריק, משי, מט
אחוז מוצקים בנפח	50%
עובי שכבה מומלץ רטוב	100 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	50 מיקרון
כושר כיסוי (תיאורטי)	10 מ"ר לליטר לשכבה בעובי 100 מיקרון רטוב
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	התזת איירלס. (ניתן ליישם גם בהתזה רגילה, רולר או הברשה)

טמפרטורה	15°C	25°C
למגע	1	0.5
לעבודה	8	6
מיני' זמן בין שכבות	8	6
מקסי' זמן בין שכבות	(אין הגבלה)	(אין הגבלה)
חיי תערובת	8	6

פלדה שחורה: יש לצבוע על גבי תשתית צבועה בציוד יסוד מתאים (אפוקסי כל או 55HB של נירלט), בתנאי שפני היסוד שלמים ונקיים לפני המשך הצביעה.

הוראות ערבוב: יש לערבב היטב את חלק א', להוסיף לו את חלק ב' ולערבב היטב עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה. ניתן לדלל עד 10% במדלל 110 של נירלט. יש להמתין 15 דקות לפני צביעה.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת השטח הנצבע 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). אין ליישם את החומר כאשר צפוי גשם או סופת חול.

יחס ערבוב נפחי: א:ב, 1:4.

חיי תערובת: א+ב: 6 שעות.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש
(בשעות):

הכנת שטח:

הוראות יישום:

צבע עליון | אוניספיד

הוראות התזה:

התזת איירלס	
יחס דחיסה	1:28
גודל דיזה	0.015-0.019 אינץ'
לחץ (אטמ')	3-4

דילול

התזת איירלס	התזה רגילה	הברשה/רולר	מדלל
110	110	110	מדלל
עד 10% לפי הצורך	עד 10% לפי הצורך	עד 10% לפי הצורך	כמות דילול בנפח
110/032	110/032	110/032	מדלל לניקוי

מערכת צבע מומלצת
לסביבה קורוזיבית
גבוהה C4:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית C4
יסוד - אפוקסי	HB55	50
ביניים - אפוקסי	אפוקסי כל	120
עליון - פוליאוריתני	אוניספיד	50

מערכת צבע מומלצת
לסביבה קורוזיבית
גבוהה מאד C5:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית C5
יסוד - אפוקסי	HB55	50
ביניים - אפוקסי	אפוקסי כל	160
עליון - פוליאוריתני	אוניספיד	50

במקרה של יישום בעובי יתר עלולה להופיע נזילה. יש להקפיד על יחס הערבוב המומלץ של חלקים א+ב.

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התקשות הצבע עם מדלל 032 או 110 של נירלט.

הוראות ניקוי:

גודל אריזה:

מארז	חלק א'	חלק ב'
5 ליטר	4	1
18 ליטר	14.4	3.6

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאווור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

הערות מיוחדות:

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

