

צבע לסימון דרכים | פורמולה 1 צהוב

צבע אקרילי לסימון דרכים, עמיד בפני שחיקה גבוהה וכולט בתנאי שטח קשים.

מתאים לסימון כבישים ודרכים מצופים אספלט: מיועד לצביעת סימוני כביש ומעברי חצייה, צידי כבישים, מדרכות ודרכי גישה, מגרשי חנייה, אולמות ייצור, לצביעה וסימונים על משטחי בטון ועוד.

בעל ייבוש מהיר וכושר הידבקות גבוה. עמיד בשחיקה גבוהה ומוכן לשימוש ללא צורך בדילול. מאפשר יישום חומר סימון ברמה B לפי דרישות הועדה הבין-משרדית, כאשר מיושם בהתאם למפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" במסמך זה.

גוון	צהוב
רמת גימור	מט
משקל סגולי	1.36 g/cm ³
אחוז מוצקים בנפח	50-55%
עובי שכבה מומלץ רטוב	500 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	250 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	2 מ"ר/ליטר, לשכבה בעובי 250 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה
תקופת שירות	חצי שנה (ע"ג הכנת שטח מתאימה)

*ניתן לצבוע ב- 2 שכבות ובתנאי שהעובי הכולל אינו עולה על 500 מיקרון רטוב/250 מיקרון יבש ובתנאי שיש ייבוש מלא בין השכבות (מינ' 30 דקות).

**ניתן לצבוע על צבע דו רכיבי שנעשתה הכנת שטח מתאימה והצבע אינו מתקלף ולא שינה את צורתו.

מתאים לת"י 1871. חומר סימון חד רכיבי אקרילי המיושם בכמות של 750 גר"/מ"ר, יחד עם כדוריות זכוכית ECHOSTAR-5 תוצרת SOVITEC, המיושמות בכמות 400 גר"/מ"ר; תכונות התפקוד לאחר שחיקה של P6 מעברי גלגל (בהתאם לגלגל נע) ויישום על משטח בעל עומק מרקם R4 Q5 B5 S2. בהתאם מסווג כצבע ברמה B.

	35°c 70% RH	25°c 50% RH
למגע	9-12 דקות	10-15 דקות
לפתיחת תנועה	25 דקות	30 דקות

יש לנקות את פני השטח משמנים, אבק וכל לכלוך אחר לפני הצביעה.

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן לפזר כדורי זכוכית בשיעור של 400 גר' למ"ר ע"ג הצבע הרטוב כדי להגביר את הנראות בלילה. יש להשתמש בכדוריות מסוג ECHOSTAR-5 מתוצרת SOVITEC. להתאמה לדרישות הועדה הבין-משרדית יש ליישם כמפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" שלעיל. ניתן לצבוע 24 שעות לאחר גשם ובתנאי שהמשטח ייבש לחלוטין. יש לסיים את הצביעה לפחות 24 שעות לפני תחילת הגשם.

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים:

זמני ייבוש בטמפ' של 25°c:

הכנת שטח:

הוראות יישום:

צבע לסימון דרכים | פורמולה 1 צהוב

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 7-35 מעלות צלסיוס (לפחות 3 מעלות צלסיוס מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כשהמשטח רטוב, כאשר צפוי גשם או סופת חול. **בחידושי צבע:** יש לוודא טרם הצביעה כי הצבע הקיים נקי משמנים, חול, אבק וזיהומים אחרים ובמידת הצורך לנקות ע"י אוויר, מטאטא והסרת שמנים במים וסבון או במדלל 023. יש להסיר שכבות צבע רופפות ועל הצבע הישן להיות יציב ודבוק היטב. **ציוד היישום:** ניתן ליישם באמצעות הברשה, רולר ואיירלס בעל יחס דחיסה של 1:28 לפחות.

הצבע מוכן לשימוש.

דילול:

יש לנקות ציוד גלילה, הברשה, התזה וכלים לפני התקשות הצבע במדלל 023 של נירלט.

הוראות ניקוי:

5 ליטר, 18 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:
24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:
לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות

בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

