

ציפוי רצפות | אפילק שקוף

צבע יסוד אפוקסי שקוף דו-רכיבי למשטחי בטון, המבוסס על שרפים אפוקסיים פוליאימדיים.

תאור המוצר:

- חדירה מצויינת לבטון.
- משמש כיסוד לצבע עליון אפוקסי על גבי בטון, טיח, גבס ועוד.

שימושים:

נתונים טכניים:

גוון	שקוף
ברק	מבריק
אחוז מוצקים בנפח	43±2%
עובי שכבה מומלץ רטוב	80 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	35 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	12 מ"ר/ליטר בעובי 35 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	התזת איירלס, התזה רגילה, הברשה ורולר

זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

למגע	2 שעות
מינימום זמן בין שכבות	1 שעות
מקסימום זמן בין שכבות	3 שעות
חיי תערובת	8 שעות

יש להמתין לייבוש מלא של הבטון, לפחות 21 יום מהציקה. יש ללטש את פני הבטון להסרת "מי מלט" בעזרת מלטשת מתאימה, פגמים וחורים יש לתקן באמצעות שפכטל מתאים. יש לנקות (רצוי באמצעי מכאני) את הבטון לחלוטין מאבק ולכלוך, ולוודא כי המשטח יבש, וכי תכולת הלחות בבטון לא תעלה על 6%.

הכנת שטח:

יחס ערבוב נפחי: א:ב 1:4.

זמן המתנה לפני צביעה, לאחר ערבוב שני המרכיבים: 15 דקות.

זמן עבודה לאחר ערבוב (דו רכיבי): 8 שעות.

יש ליישם שכבה עליונה תוך 3 שעות, כאשר הצבע עדיין דביק.

הוראות יישום:

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 5-40°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להמנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

דילול:

התזת איירלס	התזה רגילה	הברשה	מדלל
4-100	4-100	4-100	4-100
כמות דילול בנפח	לפי הצורך	עד 40%	30-50% לפי הצורך
מדלל לניקוי	4-100	4-100	4-100

ציפוי רצפות | אפילק שקוף

התזה רגילה	התזה איירלס	
יחס דחיסה	1:28	
גודל דיזה	1.5-1.8 מ"מ	0.017-0.021 אינץ
לחץ (אטמו')	4.5	4

הוראות התזה:

מיד עם סיום הצביעה, יש לנקות את הכלים עם מדלל 4-100 של נירלט.

הוראות ניקוי:

מארז	חלק א	חלק ב
5 ליטר	4 ליטר	1 ליטר

גודל אריזה:

כח כיסוי מעשי הוא תלות של תנאי השטח הנצבע, חיספוס, תנאי מזג אוויר, מכשיר יישום וכו'. כח הכיסוי אינו כח הסתרה. מומלץ להתייעץ עם יועץ טכני של נירלט לפני תחילת העבודה.

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

המקשה חומר אמידי ולכן, יש להגן על העיניים והידיים בזמן היישום. יש לשטוף עם סבון ומים בגמר היישום. הרחק ממקור אש ואחסן במקום מאוורר. לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאווור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

