

# צבע עליון | נירוגלס ע"ב מים

צבע עליון פוליאוריתני על בסיס מים

משמש כצבע עליון במערכת אנטיקורוזיבית על בסיס מים המספקת הגנה ועמידות באווירה קורוזיבית כגון מפעלים כימיים ופטרוכימיים, מבני מתכת, מיכלים, צנרת, מבנים ימיים, גשרים, משטחי בטון וקונסטרוקציות מתכת שונות. החומר מתאים במיוחד לשדרוג מערכות חד-רכיביות לדו-רכיביות ללא צורך בהסרת המערכת הישנה.

- תכולת VOC נמוכה
- עמידות טובה ב-UV
- גמיש וקשה
- מבוסס מים

גוון	גווןי מניפת RAL
ברק	משי, מבריק
אחוז מוצקים בנפח	משי $50 \pm 2\%$ , מבריק $40 \pm 2\%$
עובי שכבה מומלץ רטוב	120-80 מיקרון (ללא דילול)
עובי שכבה מומלץ יבש	60-40 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	משי- 12 מ"ר לליטר, מבריק- 10 מ"ר לליטר בעובי שכבה של 40 מיקרון
מס' שכבות מומלץ	שכבה אחת
שיטת יישום	איירלס, התזה רגילה, גלילה והברשה

למגע	2 שעות
לעבודה	8 שעות
מינ' זמן בין שכבות	4 שעות
מקס' זמן בין שכבות	אין הגבלה
חיי תערובת	שעתיים

תאור המוצר:

שימושים:

יתרונות:

נתונים טכניים:

זמני ייבוש  
בטמפ' של  $25^{\circ}\text{C}$ :

הכנת שטח:

הוראות יישום:

יש ליישם על צבע אפוקסי יסוד או ביניים הנצבע לאחר הכנת שטח מתאימה. יש לוודא כי הצבע מתאים לסוג המשטח.  
יש להקפיד לפני הצביעה שצבע היסוד / ביניים נקי, יבש וללא זיהומים.

**הוראות ערבוב:** יש לערבב היטב בעזרת בוחש מכאני את הבסיס (חלק א') עד לקבלת נוזל הומוגני ולהוסיף באיטיות ותחת בחישה את המקשה (חלק ב') עד לערבוב אחיד ומלא.  
**יחס ערבוב נפחי:** חלק א' - 5, חלק ב' - 1

**יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:** טמפרטורת הסביבה בין  $10^{\circ}\text{C}$  -  $40^{\circ}\text{C}$ , טמפ' משטח  $10^{\circ}\text{C}$  -  $50^{\circ}\text{C}$  (לפחות  $3^{\circ}\text{C}$  מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

# צבע עליון | נירוגלס ע"ב מים

התזת איירלס	התזה רגילה	הברשה/רולר	מדלל
מים	מים	מים	
עד 10%	עד 10%	עד 10%	כמות דילול בנפח
מים/אצטון	מים/אצטון	מים	מדלל לניקוי

דילול:

התזה רגילה	התזת איירלס	יחס דחיסה
	1:28 ומעלה	
1.4-1.7 מ"מ	0.011"-0.017"	גודל דיזה
3-5		לחץ (אטמ')

הוראות התזה:

יש לשטוף במים את ציוד הצביעה וכלי הצביעה  
ניקוי ציוד הצביעה מצבע ע"ב סולבנט, ומעבר לצבע ע"ב מים:

1. ניקוי הציוד בעזרת אצטון.
2. ניקוי בעזרת מים פושרים (כ-30°C).

ניקוי ציוד הצביעה מצבע ע"ב מים, ומעבר לצבע ע"ב סולבנט:

1. ניקוי בעזרת מים פושרים (כ-30°C).
2. ניקוי הציוד בעזרת אצטון.

הוראות ניקוי:

מארז	חלק א'	חלק ב'
5 ליטר	4.16 ליטר	0.83 ליטר
18 ליטר	15 ליטר	3 ליטר

גודל אריזה:

**הוראות אחסנה ותוקף:**  
חלק א' - 24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.  
חלק ב' - 12 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

**הוראות בטיחות:**  
לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאווור את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

**אמצעי זהירות  
בטיחות ובריאות:**

